

CLIMA PRIMER GLX 494

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ ΑΜΜΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5kg, 25 kg (Πλαστικό δοχείο).



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~ 0,20 – 0,25 kg/m².



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό και σε χιλιάδες αποχρώσεις μέσω Του συστήματος ULTRACOLOR SYSTEM Της THRAKON.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν διατηρείται αποθηκευμένο για 1 χρόνο σφραγισμένο σε ξηρούς αποθηκευτικούς χώρους και σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0°C.

ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Σκυρόδεμα, κονιάματα, γυψοσανίδες και βαμμένες επιφάνειες.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ

Για ακρυλικής βάσης επιχρίσματα και χρώματα της THRAKON.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CLIMA PRIMER GLX 494** είναι ένα ακρυλικής βάσης αστάρι επιχρισμάτων για τα ακρυλικής βάσης επιχρίσματα και χρώματα της **THRAKON**.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Το **CLIMA PRIMER GLX 494** εφαρμόζεται πάνω σε σκυρόδεμα, κονιάματα, γυψοσανίδες και βαμμένες επιφάνειες.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Πριν την εφαρμογή του το **CLIMA PRIMER GLX 494** αραιώνεται με 20% καθαρό νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **CLIMA PRIMER GLX 494** εφαρμόζεται σε μία στρώση. Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών και μεγάλης απορροφητικότητας του υπόβαθρου μπορεί να εφαρμοστεί και δεύτερη στρώση.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Το **CLIMA PRIMER GLX 494** εφαρμόζεται με ρολό ή με ψεκασμό.
- Εφαρμογή του προϊόντος κατά τη διάρκεια βροχής ή παγετού πρέπει να αποφεύγεται.
- Το προϊόν αναπτύσσει αντοχή στη βροχή μετά από 24 ώρες.
- Οι πιτσιλιές πρέπει να καθαρίζονται αμέσως με νερό.

- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι πάνω από +5°C.
- Το **CLIMA PRIMER GLX 494** πρέπει να έχει πλήρως στεγνώσει πριν την εφαρμογή των επιχρισμάτων ή των χρωμάτων.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

CLIMA PRIMER GLX 494

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή			Υγρό διάλυμα
Προσδιορισμός της πυκνότητας	(Kg/l)	EN 2811-1	1,58 ± 0,04
Ιξώδες	(cps)	Brookfield	26.400 ± 29.400
Κατανάλωση ανά στρώση	(Kg/m ²)		0,20 - 0,25

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.