

DEC 433 MOSAIC

ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΥΣ
ΚΟΚΚΟΥΣ



ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
EN 15824

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προϊόν **DEC 433 Mosaic** είναι διακοσμητικός ψηφιδωτός σοβάς από χρωματιστούς κόκκους μαρμάρου. Είναι κατάλληλος για την προστασία των επιφανειών προσόψεων. Προσφέρει άριστη υδαταπωθητικότητα και

ικανότητα διαπνοής. Έχει εξαιρετικές αντοχές στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία UV. Η κοκκομετρία του προϊόντος είναι 1,5 mm.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης THRAKON ClimaPLUS.
- Εφαρμόζεται πάνω σε επιφάνειες σοβατισμένες με σοβάδες τελικής στρώσης (FHP 221, FHP 225) ή

σοβάδες ενός χεριού (NHP 250, NHP 255) είτε σε επιφάνειες βαμμένες με ακρυλικά χρώματα.

- Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διατίθεται σε 16 αποχρώσεις.
- Δε χρειάζεται βάψιμο.
- Χρησιμοποιείται είτε εξωτερικά ως επίχρισμα τελικής στρώσης, ή εσωτερικά ως διακοσμητικό επίχρισμα.

- Προσφέρει άριστη υδαταπωθητικότητα.
- Δε ρηγματώνει.
- Άριστη ικανότητα διαπνοής επιφανειών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοστεί ο σοβάς πρέπει να είναι καθαρή από σκόνες και λάδια τα οποία μπορεί να μειώσουν την πρόσφυση. Μεγάλες ανωμαλίες του υποστρώματος καθώς και ρωγμές

θα πρέπει να επισκευαστούν.. Πριν εφαρμογή του **DEC 433 Mosaic**, ασταρώνεται το υπόστρωμα με το ακρυλικό αστάρι **GLX 494 Prim**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **DEC 433 Mosaic** πρέπει να αναμιχθεί καλά πριν την εφαρμογή μέχρι την εμφάνιση του αφρού. Εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα, από κάτω προς τα πάνω, σε πάχος 50% μεγαλύτερο από το μέγεθος του κόκκου.

Συνιστάται να επιτεδώνεται η επιφάνεια με σκοπό την εξάλειψη ορατών κενών μεταξύ των κόκκων μαρμάρου. Όταν το **DEC 433 Mosaic** έχει μερικώς στεγνώσει, τότε η επιφάνεια λειαίνεται και πάλι.

CONSUMPTION

- DEC 433 Mosaic – 2,8mm – 3,2kg/m²

PACKAGING -STORAGE

Σε πλαστικά δοχεία των 25 Kg. Σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0°C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Με άφθονο νερό μετά τη χρήση.

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Δε συνίσταται εφαρμογή κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, βροχή και ισχυρούς ανέμους.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε της πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό

Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Μορφή			Παστώδης
Χρώμα			Έγχρωμο
Πυκνότητα μίγματος	(Kg/m ³)	ISO 2811-1	1400 ±50
Πρόσφυση με το υπόστρωμα	(N/mm ²)	EN 1542	≥0,30
Απορρόφηση νερού	(kg/m ² h ^{0.5})	EN 1062-3	Κατηγορία W2
Υδρατμοπερατότητα Sd	(g/m ² d)	EN ISO 7783-2	Κατηγορία V1
Αντίδραση στη φωτιά		EN 13501	Κατηγορία C

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.