

DEC 438 SILICONE

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προϊόν DEC 438 είναι οργανικός σιλικονούχος σοβάς υψηλής ποιότητας σε μορφή πάστας, με υψηλή σκληρότητα, άριστη εργασιμότητα και διαπερατότητα. Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και στις

ατμοσφαιρικές συνθήκες. Λόγω των χαρακτηριστικών του συνιστάται για την ανακαίνιση προσόψεων παλαιών κτιρίων και την προστασία πολιτιστικών μνημείων. Διατίθεται σε τεχνотροπίες Scratch και Rillen.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης THRAKON ClimaPLUS.
- Εφαρμόζεται πάνω σε επιφάνειες σοβατισμένες με σοβάδες τελικής στρώσης (FHP 221, FHP 225) ή σοβάδες ενός χειριού (NHP 250, NHP 255) είτε σε επιφάνειες βαμμένες με σιλικονούχα χρώματα.
- Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα.
- Κατάλληλος για την ανακαίνιση προσόψεων παλαιών κτιρίων και την προστασία πολιτιστικών μνημείων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων.
- Δε χρειάζεται βάψιμο.
- Χρησιμοποιείται είτε εξωτερικά ως επίχρισμα τελικής στρώσης, ή εσωτερικά ως διακοσμητικό επίχρισμα.
- Μεγάλη ελαστικότητα άρα:
 - α) μικρή τάση παραμόρφωσης από τη συρρίκνωση κατά το χρόνο ωρίμανσης του υλικού.
 - β) μεγαλύτερη αντοχή στις θερμοκρασιακές αλλαγές σε βάθος χρόνου.
- Προσφέρει εξαιρετικά υψηλή υδαταποθητικότητα.
- Ικανότητα διαπνοής επιφανειών.
- Αντίσταση στην ακτινοβολία UV.
- Μεγαλύτερη αντοχή της απόχρωσης στο χρόνο (λόγω της χαμηλής αλκαλικότητας).
- Ευκολία στον καθαρισμό από τη βρωμιά. Καθαρίζονται μόνο με νερό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοστεί ο σοβάς πρέπει να είναι καθαρή από σκόνες και λάδια τα οποία μπορεί να μειώσουν την πρόσφυση. Μεγάλες ανομοιομορφίες

αλλά και ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να επισκευαστούν. Πριν την εφαρμογή του DEC 438 Silicone πρέπει να εφαρμοστεί το αστάρι GLX 494 Prim.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε το DEC 438 Silicone με μηχανικό αναδευτήρα. Μετά την επαρκή ανάδευσή του το DEC 438 Silicone εφαρμόζεται πάνω στο αστάρι με ανοξείδωτη σπάτουλα.

Διαμορφώστε το επίχρισμα με πλαστική σπάτουλα. Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν άμεσα με άφθονο νερό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- DEC 438 RILLEN - 1,5 mm: 2,5 kg/m²
- 2,0 mm: 3,0 kg/m²
- 2,5 mm: 3,5 kg/m²
- 3,0 mm: 4,0 kg/m².
- DEC 438 SCRATCH - 1,0 mm: 2,3 kg/m²
- 1,5 mm: 2,7 kg/m²
- 2,0 mm: 3,2 kg/m²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε πλαστικά δοχεία των 25 Kg. Σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 5°C για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μεταξύ +5 °C και +25 °C. Δε συνίσταται εφαρμογή κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, βροχή και ισχυρούς ανέμους. Είναι απαραίτητο να προστατεύεται κατάλληλα η πρόσωση.

Η υψηλή υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να παρατείνουν το χρόνο σκλήρυνσης του σοβά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε της πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό

Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Μορφή			Παστώδης
Χρώμα			Έγχρωμο
Πυκνότητα μίγματος	(Kg/m ³)	EN 1015-6	1550 ±50
Πρόσφυση με το υπόστρωμα	(N/mm ²)	EN 1542	0,5
Απορρόφηση νερού	(kg/m ² h ^{0.5})	EN 1062-3	Κατηγορία W3
Υδρατμοπερατότητα	(g/m ² d)	EN ISO 7783-2	Κατηγορία V1
Αντίδραση στη φωτιά		EN 13501	Κατηγορία C
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ	(W/mK)	EN 1745	0,51

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ThraKon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ThraKon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η ThraKon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.