

## DEC 485 GYPSUM FILLER

### ΣΤΟΚΟΣ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ



#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν **DEC 485 GYPSUM FILLER** είναι ένας στόκος χεριού με βάση το γύψο κατηγορίας 3B και είναι κατάλληλος για αρμολόγηση γυψοσανίδας με χρήση ταινίας αρμού. Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους γυψοσανίδων και

ινόπλακων με βάση το γύψο. Εφαρμόζεται επίσης για την επιδιόρθωση μικρών ζημιών της επιφάνειας των γυψοσανίδων αλλά και για την διόρθωση μικρών ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση των γυψοσανίδων.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Άριστη εργασιμότητα.
- Δε φουσκώνει και δε ρηγματώνει.
- Κατάλληλο και για επιδιορθώσεις.
- Δίνει λεία τελική επιφάνεια.
- Φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Οι αρμοί πρέπει να είναι καθαροί και στεγνοί. Η εγκατάσταση των γυψοσανίδων θα πρέπει να ολοκληρωθεί και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους.

#### ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε ένα καθαρό δοχείο προσθέστε 3,7 lt καθαρό νερό και αδειάστε σταδιακά το περιεχόμενο της σακούλας των 5 kg. Ανακατέψτε το μείγμα για να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη πάστα χωρίς σβώλους.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σε περίπτωση τοποθέτησης μονής γυψοσανίδας:

- συμπληρώστε τους αρμούς,
- στη συνέχεια τοποθετήστε την ταινία αρμών,
- τέλος εφαρμόστε στην ταινία και πάλι ένα φρέσκο στρώμα **DEC 485 GYPSUM FILLER**.

Σε περίπτωση τοποθέτησης διπλής γυψοσανίδας:

- αρμολογήστε τους αρμούς της πρώτης σειράς γυψοσανίδων μόνο με **DEC 485 GYPSUM FILLER**,
- στη συνέχεια αρμολογήστε τους αρμούς της δεύτερης σειράς των γυψοσανίδων και
- έπειτα τοποθετήστε την ταινία αρμών,
- τέλος εφαρμόστε πάνω στην ταινία μια επιπλέον φρέσκια στρώση **DEC 485 GYPSUM FILLER**.

#### ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

- Η εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C μειώνει τη δύναμη πρόσφυσης.
- Εάν αναμένονται υψηλές γραμμικές τάσεις.

#### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,3-0,8 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με το πάχος της γυψοσανίδας και του αρμού.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε σακιά των 5 kg. Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό χώρο έως και 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

## DEC 485 GYPSUM FILLER

### ΣΤΟΚΟΣ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ



| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                | ΜΟΝΑΔΕΣ     | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΤΙΜΗ  |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------|
| Setting time                          | (λεπτά)     |         | 60±10 |
| Αντοχή πρόσφυσης                      | (MPa)       |         | ≥0.25 |
| Αντίδραση στη φωτιά                   | (Κατηγορία) |         | A1    |
| Αντοχή σε κάμψη                       | (MPa)       |         | NPD   |
| Ποσοστό κόκκων μεγαλύτερων από 200 μm | (%)         |         | <0.4  |

**Σημείωση:** Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.