

DECOR FINE PLUS

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΦΗ ΠΑΣΤΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΛΕΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5kg και 15kg (Πλαστικά δοχεία).



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,5 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και άλλα υποστρώματα μετά από κατάλληλη προετοιμασία.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ

Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε κάθετες επιφάνειες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό διακοσμητικό επίχρισμα τύπου «πατητής τσιμεντοκονίας» ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση, σε μορφή πάστας για εφαρμογή σε τοίχους. Λόγω της εξαιρετικής του κοκκομετρικής κατανομής προσφέρει πολύ λεία τελική επιφάνεια. Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παλιές και νέες τοιχοποιίες παρέχοντας ένα πλήθος πάνω από 500 αποχρώσεων. Εφαρμόζεται σε μια στρώση πάνω σε συμπαγές και κατάλληλα ασταρωμένο υπόστρωμα. Παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και είναι ανθεκτικό σε τριβή, δονήσεις και συστολοδιαστολές.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και άλλα υποστρώματα μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Είναι ιδανικό για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, κρεβάτια, νιπτήρες, ντουζιέρες, ζαρντινιέρες, τζάκια (εξωτερικά), κ.α. Σε διατηρητέα κτήρια, ξενοδοχεία, κατοικίες εστιατόρια, καφετέριες και νυχτερινά κέντρα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες.
- Μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων.
- Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα.
- Χρωματίζεται από το εμπορικό μας δίκτυο σε περισσότερες από 500 αποχρώσεις.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Γρήγορη εφαρμογή.
- Εξαιρετικά λείο τελικό αποτέλεσμα.



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Πάνω από 500 αποχρώσεις.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρούνται αποθηκευμένα σε ξύλινες παλέτες και σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0°C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ (C), PR

Σύμφωνα με τα πρότυπα
EN 1504-2 & EN 1504-9.

- Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό από σαθρά και ξένα σώματα, χωρίς λίπη και έλαια. Αποκολλημένα τμήματα σοβά πρέπει να επισκευαστούν με το **WRM 550**. Για εφαρμογή πάνω σε σοβά, μπετό, τοιχοποιία το υπόστρωμα διαβρέχεται ελαφρά. Πολύ απορροφητικά υποστρώματα ασταρώνονται με το **GLX 292 FLEX PRIM**. Μη απορροφητικά υποστρώματα όπως παλιές πλακοστρώσεις, μάρμαρα, μωσαϊκά, κ.α. ασταρώνουμε με **GLX 190**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σε πολύ απαιτητικές εφαρμογές και σε υποστρώματα με πολύ έντονες καταπονήσεις προτείνεται να προηγηθεί η εφαρμογή της πατητής τσιμεντοκονίας **DECOR** ή **DECOR SUPERIOR** πριν την εφαρμογή της **DECOR FINE PLUS**. Για οδηγίες εφαρμογής και τεχνικά χαρακτηριστικά της πατητής τσιμεντοκονίας **DECOR** ή **DECOR SUPERIOR** ανατρέξτε στα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων. Εφαρμόζουμε το **DECOR FINE PLUS** με ανοξείδωτη λεία μεταλλική σπάτουλα σε πάχος 1-2mm σε δύο στρώσεις. 48 ώρες μετά την εφαρμογή μπορεί να περαστεί κατάλληλο προστατευτικό βερνίκι από τη γκάμα της **THRAKON** (ανάλογα με την εφαρμογή) για αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας. Να αποφεύγετε η ανάμειξη διαφορετικών παρτίδων στην ίδια επιφάνεια (ενδεχόμενο διαφορετικού τόνου ανά παρτίδα) και να μην αναμιγνύετε με άμμο, γύψο, τσιμέντο, ρητίνες ή άλλα συνδετικά. Όταν το μείγμα έχει αρχίσει να πήζει και έχει χάσει την εργασιμότητα του, πρέπει να απορρίπτεται.

DECOR FINE PLUS

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΦΗ ΠΑΣΤΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αστάρωμα:

Μετά από τουλάχιστον 48 ώρες από την εφαρμογή του **DECOR FINE PLUS** προχωράμε στην προετοιμασία της πατητής τσιμεντοκονίας, ώστε να δεχτεί το βερνίκι προστασίας. Θα πρέπει όμως να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες, ώστε να σιγουρευτούμε ότι το υλικό έχει στεγνώσει καλά και έχει απομακρυνθεί πλήρως όλη η υγρασία από τη μάζα του. Ο κανόνας είναι αναμονή 1 ημέρα/mm πάχους στρώσης. Σε αυτό το βήμα, εφαρμόζουμε το αστάρι **DECOR PRIM** σε 2 χέρια την ίδια ημέρα (το δεύτερο μόλις στεγνώσει το πρώτο), προκειμένου να πετύχουμε την σταθεροποίηση της τσιμεντοκονίας.

Εφαρμογή βερνικιού:

Το τελευταίο στάδιο της εφαρμογής του συστήματος περιλαμβάνει την επιλογή του βερνικιού προστασίας της τελικής επιφάνειας. Η επιλογή πρέπει να γίνει ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις συνθήκες έκθεσης της πατητής τσιμεντοκονίας:

- **DECOR PROTECT:** Βερνίκι υδατικής βάσης για εσωτερικές ή εξωτερικές τοιχοποιίες, για τοίχους και δάπεδα, όπου δεν έχουμε στάσιμα ύδατα. Εφαρμόζεται σε 1-2 χέρια.
- **DÉCOR PU VANISH:** Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών, για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Προσδίδει υψηλή αντοχή σε τριβή, προστατεύει από τις ακτίνες UV και ενδείκνυται για υγρούς χώρους, στάσιμα ύδατα, βροχές, μόνιμη εμβάπτιση στο νερό (ντουζιέρες, ταράτσες, μπαλκόνια, τζακούζι, κτλ). Εφαρμόζεται σε 1-2 χέρια.

* Η υγρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι <4% και η υγρασία του περιβάλλοντος <65%. Επίσης η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και ωρίμανση του βερνικιού πρέπει να είναι από 8°C έως 35°C. Σε περίπτωση όπου έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες ή αναμένεται βροχόπτωση τις επόμενες 48 ώρες, τότε θα πρέπει να αναβάλλεται η εφαρμογή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ

Εργαλεία εφαρμογής πατητής: Με άφθονο νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Εργαλεία εφαρμογής βερνικιού: Αμέσως μετά την χρήση στραγγίζουμε καλά το βερνίκι μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι.

Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Δεν εφαρμόζουμε το προϊόν:

- α) Όταν υπάρχει πρόγνωση για παγετό τις επόμενες 24ώρες από την εφαρμογή της πατητής.
- β) Σε υγρές συνθήκες (όπως βροχή).
- γ) Σε τοιχοποιίες που εκτίθενται απευθείας σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή σε ζεστά υποστρώματα

- Η εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία.
- Η εφαρμογή του πολυουρεθανικού βερνικιού **DECOR PU VARNISH** για την προστασία της πατητής τσιμεντοκονίας σε χώρους με μόνιμη παρουσία νερού ή/και υδροστατική πίεση, π.χ. τζακούζι, ντουζιέρες, εξωτερικά δάπεδα, κλπ. γίνεται σε 2-3 χέρια.
- Η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη (επισκευασμένη και ασταρωμένη).
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πισίνες και γενικά σε επιφάνειες που υπόκεινται σε υδροστατική πίεση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο. Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

DECOR FINE PLUS

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΦΗ ΠΑΣΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή			Παστώδης
Χρώμα			Λευκό
Θερμοκρασία εφαρμογής	(°C)		+5 έως +35
Θερμοκρασία αντοχής	(°C)		-30 έως +90
Αντοχή αποκόλλησης	(N/mm ²)	EN 1542	2,4
Εργάσιμος χρόνος	(h)	EN 1015-9	≥ 2
Αντοχή σε κρούση	(N×m)	EN ISO 6272-1	≥ 4 (Class I)
Αντοχή σε τριβή (μέθοδος Taber)	(απώλεια μάζας σε mg)	EN ISO 5470-2	2880
Συντελεστής τριχοειδής απορρόφησης νερού	(kg/m ² ×min ^{0,5})	EN 1062-3	≤ 0,1
Κατανάλωση	(Kg/m ² για 1cm)		1,5 - 1,6

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.