

DECOR PROTECT

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV

ΔΕΝ ΞΕΦΛΟΥΔΙΖΕΙ

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικά μπουκάλια του 1lt σε χαρτοκιβώτια 12 τεμαχίων.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

100-200 ml/m² αναλόγως πάντα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Για πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδή υποστρώματα, σε φυσικό γρανίτη, μάρμαρο, πέτρα Καρύστου και Πηλίου.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ

Για στεγανοποίηση και προστασία κάθε επιφανειών τσιμεντοειδούς βάσης όπου δεν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, λίπη και έλαια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικά σχεδιασμένο βερνίκι υδατικής βάσης για την προστασία επιφανειών τσιμεντοειδούς βάσης στις οποίες έχει προηγηθεί εφαρμογή του ασταριού **DECOR PRIM**. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση πάνω σε κάθε είδους τσιμεντοειδή επιφάνεια όπου δεν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, λίπη και έλαια. Συνιστάται ιδιαίτερα για την προστασία της πατητής τσιμεντοκονίας **DECOR** και την ανάδειξη των αποχρώσεών της. Το **DECOR PROTECT** δίνει λάμψη, σκληρότητα και τις καθιστά πιο εύκολες στο καθημερινό καθαρίσμα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **DECOR PROTECT** εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες πατητής τσιμεντοκονίας **DECOR** καθώς και σε φυσικό γρανίτη, μάρμαρο, πέτρα Καρύστου και πέτρα Πηλίου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατάλληλο για τοίχους.
- Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Αντίσταση στο νερό και τα ουδέτερα καθαριστικά.
- Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία UV.
- Γυαλίζει και προστατεύει.
- Δεν ξεφλουδίζει.
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.
- Υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα.
- Ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση.



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό στο δοχείο, διάφανο γυαλιστερό όταν στεγνώσει.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

- Οικονομική λύση για άριστο αποτέλεσμα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σκόνη και μούχλα πριν την εφαρμογή. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, να έχουν αφαιρεθεί τα σαθρά και όλα τα υπολείμματα όπως σκόνες, λάδια, γράσα. Επίσης πρέπει να απομακρυνθούν τυχόν λιμνάζοντα νερά. Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει μονωθεί και να μην υπόκειται σε διαρκή ανιούσα υγρασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για καλύτερο αποτέλεσμα προτείνουμε δύο χέρια **DECOR PROTECT**. Για την εφαρμογή χρησιμοποιούμε ρολό χωρίς όμως να αφήνετε περίσσια υλικού. Το **DECOR PROTECT** πρέπει να εισχωρεί καλά στην επιφάνεια εφαρμογής. Για την καλύτερη δυνατή προστασία περνάμε το δεύτερο χέρι αδιάλυτο μετά από περίπου 2 ώρες ανάλογα με τις θερμοκρασιακές συνθήκες εφαρμογής.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στεγνώνει μέσα σε 2-3 ώρες, τόσο ώστε να μη κολλάει.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επαναβάφεται μετά από 2-3 ώρες χωρίς πρόβλημα. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και

DECOR PROTECT

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΩΝ

υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση στραγγίζουμε καλά το βερνίκι μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή πριν από βροχή. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει η επιφάνεια να μην έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Μην εφαρμόζεται το **DECOR PROTECT** πάνω σε παλιά βερνίκια, σε βρώμικες και υγρές επιφάνειες. Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρά εργαλεία, χωρίς σκουριά. Να μην εφαρμόζετε το **DECOR PROTECT** πάνω σε υποστρώματα με διαρκή ανιούσα υγρασία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος πριν από την χρήση. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των υλικών δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή			Γαλάκτωμα λευκού χρώματος
Τύπου			Διασπορά ακρυλικών ρητινών
Ειδικό βάρος (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,20 ± 0,03
Ιξώδες	(cps)	Brookfield Viscometer (10 rpm – spindle 5 - 20°C)	22000 ± 2000
pH		ISO 976-96	8 - 8,7
Επιμήκυνση θραύσης	(%)	ASTM D 412 – 98a	400
Εφελκυστική αντοχή	(N/mm ²)	ASTM D 412 – 98a	1,2
Κατανάλωση για 2 χέρια	(kg/m ²)		1,0 - 1,5
Χρόνος στεγνώματος	(h)		1 - 2
Χρόνος επαναβαφής	(h)		24
Θερμοκρασία εφαρμογής	(°C)		> 10

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

DECOR PU VARNISH

ΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αραίωση με νερό για εφαρμογή με ρολό, βούρτσα ή πινέλο	1η στρώση	(% κ.ο.)		30 - 40
	2η στρώση			0 - 10
Αραίωση με νερό για εφαρμογή με πιστόλι airless	1η στρώση	(% κ.ο.)		20 - 30
	2η στρώση			Χωρίς αραίωση
Στεγανότητα				Εξαιρετική
Αντίσταση στην ακτινοβολία				Εξαιρετική
Αντίσταση στην υγρασία και τους ατμούς				Εξαιρετική
Αντίσταση στην γήρανση				Εξαιρετική
Αντίσταση στα έλαια και τους διαλύτες				Εξαιρετική
Πρόσφυση με το υπόστρωμα				Εξαιρετική
Ευφλεκτότητα				Όχι
Τοξικότητα				Όχι
Οργανικοί διαλύτες				Όχι

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας 23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.