

GLX 498 SIL PRIM

ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΑΣΤΑΡΙ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **GLX 498 SIL PRIM** είναι ένα σιλικονούχο αστάρι επιχρισμάτων για σιλικονούχα επιχρίσματα όπως το **DEC 438 SILICONE**.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **GLX 498 SIL PRIM** εφαρμόζεται πάνω σε σκυρόδεμα, κονιάματα, γυψοσανίδες και βαμμένες επιφάνειες.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια που θα εφαρμοσθεί το **GLX 498 SIL PRIM**, πρέπει να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, ξεφλουδισμένες παλιές βαφές, μούχλα ή λίπη. Αφού ασταρωθεί η επιφάνεια με **GLX 498 SIL PRIM**, αναμείνεται τουλάχιστον για 24 ώρες μέχρι να εφαρμόσετε το διακοσμητικό σοβά **DEC 438 SILICONE**. Σε περίπτωση που το **GLX 498 SIL PRIM** εφαρμοσθεί σε σοβάδες,

τσιμεντοκονίες, ξύλινες επιφάνειες, γυψόπλακες, γυψοσανίδες κτλ., πρέπει να εφαρμόσουμε το σταθεροποιητή **GLX 292 FLEX PRIM**, πριν ακόμα εφαρμόσουμε το **GLX 498 SIL PRIM**. Το **GLX 498 SIL PRIM** μπορεί να χρωματιστεί στην ίδια απόχρωση με τον διακοσμητικό σοβά **DEC 438 SILICONE**. Συνιστάται να προστατέψετε τις γύρω επιφάνειες με νάυλον. Μην χρησιμοποιείτε σκουριασμένα δοχεία ή εργαλεία.

ΑΡΑΙΩΣΗ

Εάν κρίνεται απαραίτητο αραιώστε με νερό έως 5%.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **GLX 498 SIL PRIMER** είναι έτοιμο προς χρήση. Ανακατέψτε καλά το περιεχόμενο του δοχείου και εφαρμόστε το με ρολό ή πινέλο.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Το **GLX 498 SIL PRIM** εφαρμόζεται με ρολό ή με ψεκασμό.
- Εφαρμογή του προϊόντος κατά τη διάρκεια βροχής ή παγετού πρέπει να αποφεύγεται.
- Το προϊόν αναπτύσσει αντοχή στη βροχή μετά από 24 ώρες.
- Οι πιτσιλιές πρέπει να καθαρίζονται αμέσως με νερό.

- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι πάνω από +5°C έως +30°C και με υγρασία αέρα μικρότερη του 80%.
- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής προστατέψτε την επιφάνεια από την έκθεση στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό άνεμο μέχρι να στεγνώσει σε βάθος (π.χ. προστατευτικό δίχτυ σκαλωσιών).
- Το **GLX 498 SIL PRIM** πρέπει να έχει πλήρως στεγνώσει πριν την εφαρμογή των επιχρισμάτων ή των χρωμάτων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,20kg/m² ανά στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν Το **GLX 498 SIL PRIM** διατηρείται για 1 χρόνο σφραγισμένο σε ξηρούς αποθηκευτικούς χώρους και σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0°C.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα

και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ThraKon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ThraKon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η ThraKon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση

GLX 498 SIL PRIM

ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΑΣΤΑΡΙ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Μορφή			Υγρό διάλυμα
Προσδιορισμός της πυκνότητας	(Kg/l)	EN 2811-1	1,58±0,04
Ιξώδες	(cps)	Brookfield	26.500 ± 29.500
Κατανάλωση ανά στρώση	(Kg/m ²)		0,20

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23⁰C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.