

THRAKON FINE PUTTY ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΙΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικής χρήσης, ενός συστατικού (1K), ακρυλικός στόκος για σφράγιση και συγκόλληση. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Είναι ένα οικονομικά αποδοτικό προϊόν ιδανικό για ιδιαίτερα στατικές ενώσεις.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδανικό για πλήρωση αρμών σε κάσες κουφωμάτων αλουμινίου, ξύλο και μπετόν. Στεγανοποιεί και μονώνει ξύλινα παράθυρα, ποδιές και ρολά παραθύρων. Δεν συνίσταται σε αρμούς, οι οποίοι έχουν άμεση και μόνιμη επαφή με το νερό (π.χ. πισίνες, ζαρντινιέρες κτλ.).

- Μπορεί να επαναβαφεί
- Έχει χαμηλές πτητικές ενώσεις (ΠΟΕ)
- Εύκολο στην εφαρμογή και το καθάρισμα
- Είναι άοσμο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο αρμός πρέπει να είναι καθαρός, στεγνός, χωρίς σκόνες, λιπαρές ουσίες ή άλλα κατάλοιπα. Κόψτε το πάνω μέρος της κατρώτσας και τοποθετήστε τη στο πιστόλι. Βιδώστε το πλαστικό ακροφύσιο και κόψτε διαγώνια τη μύτη στο επιθυμητό πλάτος ανάλογα με τη χρήση και πρεσάρετε τη σκανδάλη. Για να λειάνουμε

την επιφάνεια του ακρυλικού χρησιμο ποιούμε βρεγμένο σαπούνι. Για να μην υπάρχουν προβλήματα καθαρισμού τοποθετήστε χαρτοταινία πριν την εφαρμογή. Για την καθαριότητα των εργαλείων, αν δεν έχει στεγνώσει το υλικό χρησιμοποιείστε νερό, ενώ αν έχει στεγνώσει χρησιμοποιείστε μηχανικά εργαλεία (π.χ. ξύστρα).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος. Σε συσκευασίες των 310ml.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Συνίσταται η χρήση του **THRAKON FINE PUTTY** πριν την πάροδο 15 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στο κάτω μέρος του μπουκαλιού.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Πλάτος (mm) Αρμού	Βάθος (mm) Αρμού	Απαιτούμενα φυσίγγια ανά 310ml
5	3	20 μέτρα
10	5	6 μέτρα
15	8	2,5 μέτρα
20	10	1,5 μέτρα
25	12	1 μέτρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Χρώμα			Λευκό
Σκληρότητα (Shore A)		DIN 53505	40-70
Επιμήκυνση θραύσης	(%)	DIN 53504	90-100
Ειδικό βάρος	(kg/l)	DIN 53479	1,46 – 1,52
Θερμοκρασία εφαρμογής	(°C)		+5 έως +30
Θερμοκρασιακή αντοχή	(°C)		-20 έως +80
Χρόνος στεγνώματος	(h)	Ανάλογα με το βάθος του αρμού και τις κλιματολογικές συνθήκες.	24 - 48
Τοξικότητα			Όχι
Οσμή			Σχεδόν άοσμο

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ThraKon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ThraKon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η ThraKon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.