

ANTI-MOULD

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντιμυχλική, ακετοξικής βάσεως, σφραγιστική σιλικόνη ενός συστατικού (1Κ). Είναι αδιάβροχη και είναι κατάλληλη για στεγάνωση αρμών. Εφαρμόζεται εύκολα με ισχυρή πρόσφυση σε μη πορώδη υλικά

Για χρήσεις που απαιτούν ελαστικότητα σε κουζίνες, μπάνια, αλουμίνιο, γυάλινες και οικοδομικές κατασκευές.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται για χρήσεις που απαιτούν ελαστικότητα σε:

- Κουζίνες
- Παράθυρα
- Μπάνια
- Αυτοκίνητα
- Γυάλινες και οικοδομικές κατασκευές
- Πλαστικό

Ενίοτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε :

- Πορσελάνη
- Ανοξείδωτο χάλυβα
- Αλουμίνιο
- Φινιρισμένο γυαλί
- Στεγάνωση διακοπών και πριζών

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανθεκτικό σε UV και σε καιρικές συνθήκες
- Παραμένει ελαστικό κατόπιν εφαρμογής
- Αντοχή σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
- Ανθεκτικό στην φθορά και τον αποχρωματισμό
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Ισχυρή πρόσφυση σε μη πορώδη υλικά
- Εμποδίζει την ανάπτυξη μυκητών

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η φύσιγγα τοποθετείται στο ειδικό πιστόλι και εν συνεχεία το ακροφύσιο κόβεται λοξά, ώστε να μην εισχωρεί, αλλά να πατάει της παρειάς του αρμού.

Εφαρμόζεται οδηγώντας την φύσιγγα υπό γωνία 45° ως προς τον άξονα του αρμού. Όσο είναι ακόμα νωπή η σιλικόνη εξομαλύνεται με την βοήθεια σπάτουλας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και σαθρά υλικά, λάδια κ.λπ. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται από +5°C έως +40°C. Προκειμένου να μειωθούν οι παραμορφώσεις των ενώσεων, το βάθος τους πρέπει να είναι πολύ μικρότερο από το πλάτος τους,

οι ελάχιστες διαστάσεις είναι 5x5 mm. Για ευρύτερες ενώσεις το βάθος πρέπει να είναι κατά προτίμηση το ήμισυ του πλάτους και ρυθμίζεται με τη χρήση εφεδρικού υλικού. Συνίσταται καθαρισμός του αρμού με πινέλο ή ειδική βούρτσα και στη συνέχεια το φυσάμε με πεπιεσμένο αέρα.

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

Για εφαρμογή σε:

- Σκυρόδεμα
- Μάρμαρο
- Χαλκό
- Γαλβανίζε χάλυβα
- Πολυαιθυλένιο (PE)
- Πολυπροπυλένιο (PP)

- Ενυδρεία
- Τέφλον
- Ασφαλτικές επιφάνειες
- Δεν βάφεται

Δεν συνίσταται επίσης για άμεση επαφή με την περίμετρο μονωμένων υαλικών και για της άκρες των τζαμιών ασφαλείας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το προϊόν ή την ετικέτα του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς, όσο το υλικό είναι ακόμα νωπό, με νερό. Μετά την σκλήρυνση του υλικού, τα εργαλεία καθαρίζονται με μηχανικό τρόπο.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Πλάτος (mm) Αρμού	Βάθος (mm) Αρμού	Απαιτούμενα φυσίγγια ανά 310ml
6	6	8 μέτρα
9	6	6 μέτρα
12	6	4 μέτρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Βάση			Ακετόξυ
Χρώμα			Διαφανής / Λευκή
Σκληρότητα κατά SHORE A		DIN 53505	15-25(μετά από 28 ημέρες)
Θερμοκρασία εφαρμογής	(°C)		+5 έως +40
Πυκνότητα	(g/ml)		0,96-0,98
Ρυθμός εφαρμογής (3mm / 6,3 bar)	(g/min)		600
Ροή	(mm)	ISO 7390	<2
Διάρκεια ζωής	(μήνες)		18
Ικανότητα κίνησης αρμού	(%)		±25
Αντοχή σε εφελκυσμό	MPa (N/mm ²)	DIN 53504	1,3
Ταχύτητα ωρίμανσης	(mm/ημέρα)		2,5 mm /1 ημέρα
Χρόνος δημιουργίας φλοιού (15°C / 55% RF)	(min)		8-20
Επιμήκυνση θραύσης	%	DIN 53504	600
Μέτρο Ελαστικότητας 100%	MPa (N/mm ²)	DIN 53504	0,30
Θερμοκρασιακή αντίσταση μετά τη χρήση	°C		-50 έως +120
Ανθεκτικό για ψύξη μέχρι -15°C κατά τη διάρκεια μεταφοράς			Ναι
Δυνατότητα βαφής μετά το στέγνωμα			Όχι

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα του υποστρώματος και του πλακιδίου.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ThraKon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ThraKon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η ThraKon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.