

FLOOR SEAL W

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΥΨΗΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5kg, 20kg (Πλαστικό δοχείο).



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

100-200 g/m² αναλόγως με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Δάπεδα από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίες.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προϊόν **FLOOR SEAL W** είναι ένας ρητινούχος σταθεροποιητής δαπέδων, υδατικής βάσης, με μεγάλη ικανότητα διείσδυσης. Εφαρμόζεται σε τσιμεντοειδή δάπεδα ώστε να εμποδίσει την δημιουργία σκόνης ενώ ταυτόχρονα σφραγίζει τους πόρους της επιφάνειας, ελαχιστοποιώντας έτσι την απορροφητικότητά της. Επίσης χρησιμοποιείται σε εύθρυπτες επιφάνειες ώστε να τις σταθεροποιήσει και να βελτιώσει την αντοχή τους στην τριβή. Μετά την εφαρμογή του γίνεται διάφανο και έτσι δεν αλλοιώνει αισθητικά την επιφάνεια.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **FLOOR SEAL W** είναι κατάλληλο για την σταθεροποίηση, την μείωση της απορροφητικότητας και την αύξηση της επιφανειακής σκληρότητας δαπέδων από:

- Τσιμεντοκονία
- Σκυρόδεμά

Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή διεισδυτικότητα.
- Σταθεροποιεί τις εύθρυπτες επιφάνειες.
- Μειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Μεγάλη απόδοση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Πριν την εφαρμογή προτείνεται το τρίψιμο της επιφάνειας ώστε να ανοίξουν οι πόροι του. Η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό στη συσκευασία. Μετά την εφαρμογή του, γίνεται διαφανές.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

FLOOR SEAL W πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα και λάδια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση. Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι από +5°C έως +35 °C. Το **FLOOR SEAL W** εφαρμόζεται, χωρίς αραίωση, με ψεκασμό, βούρτσα ή ρολό ομοιόμορφα μέχρι κορεσμού. Όπου κρίνεται απαραίτητο (πολύ απορροφητικά υποστρώματα) εφαρμόζεται και δεύτερη στρώση μετά το πλήρες στέγνωμα της πρώτης.

ΕΡΓΑΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκασμός, βούρτσα ή ρολό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση στραγγίζουμε καλά το υλικό μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Π.Ο.Ε)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ο.Ε

Α/θ. Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (Υ)

Οριακή τιμή Π.Ο.Ε: 140 g/lt

Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 139 g/lt.

FLOOR SEAL W

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή			Γαλάκτωμα
Απόχρωση			Λευκό
Πυκνότητα	(kg/l)		1,08
pH			9 - 11
Βατότητα	(h)		24
Πλήρης ωρίμανση	(d)		3-4

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.