

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προϊόν GLX 290 είναι ένα αστάρι ακρυλικής βάσης, ενός συστατικού.

- Αραιώνεται μόνο με νερό
- Εμποτίζει τις τσιμεντοεπιφάνειες, τους σοβάδες και τις απορροφητικές επιφάνειες σε βάθος, δημιουργώντας μια άριστη γέφυρα πρόσφυσης για τα επόμενα υλικά
- Είναι ιδανικό, και απαραίτητο, για το αστάρωμα

εμφανούς μπετόν, το οποίο πρόκειται να σοβατιστεί

- Εμποτίζει και σταθεροποιεί τις τσιμεντοκονίες
- Προστατεύει τις επιφάνειες από το λέκιασμα και εμποδίζει την απορρόφηση του νερού από αυτές
- Είναι απόλυτα συμβατό με τις αλκαλικές επιφάνειες

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το αστάρι GLX 290 χρησιμοποιείται για την προεπάλειψη:

- Επιφανειών για βήσιμο, με πλαστικό τσιμεντόχρωμα ή άλλα ακρυλικά χρώματα.
- Απορροφητικών επιφανειών, όπως πορομπετόν, για σοβάτισμα.
- Τσιμεντένιων επιφανειών για σοβάτισμα.

- Δαπέδων (τσιμέντου) για εφαρμογή αυτοεπιπεδωτικών υλικών.
- Τσιμεντένιων στοιχείων και επιφανειών πριν την εφαρμογή επισκευαστικών υλικών.
- Επάλειψη κεραμικών στοιχείων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Έλεγχος της απορροφητικότητας του νερού σε ιδιαίτερα απορροφητικά υποστρώματα πριν σοβάτισμα(π.χ. πορομπετόν - YTONG).
- Επιτρέπει τη διαπνοή του τοίχου ενώ εμποδίζει την είσοδο του νερού της βροχής

- Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες
- Αντίσταση στη γήρανση
- Αντίσταση στα έλαια και τους διαλύτες
- Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σταθερό και απαλλαγμένο από λάδια και άλλους ρύπους. Αφαιρούμε με ένα εργαλείο λάσπες, κόλλες και οποιαδήποτε υπολείμματα από προηγούμενες εργασίες. Επιπλέον

καθαρίζουμε κι αν είναι απαραίτητο πλένουμε τον τοίχο. Αποκρίνουμε περισσεύματα νερού κι αφήνουμε να στεγνώσει ο τοίχος πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν αραιώνεται ανάλογα με το είδος της εφαρμογής και την απορροφητικότητα του υπόβαθρου. Συγκεκριμένα:

- GLX 290 προς νερό = 1 : 4 για εφαρμογή σε επιφάνειες πορομπετόν ή τσιμεντοσοβάδων.
- GLX 290 προς νερό = 1 : 3 για εφαρμογή σε τσιμεντοκονίες.

Η εφαρμογή του υλικού γίνεται με ρολό, πινέλο, βούρτσα, η εκτοξευτήρα σπρέι.

Σε καθαρό δοχείο προσθέτουμε την απαραίτητα ποσότητα νερού και το περιεχόμενο ενός δοχείου ασταριού (4 κιλών), και το ανακατεύουμε αργά με ένα καθαρό ξύλο, χωρίς να αφρίζει. Η εφαρμογή του υλικού στις απορροφητικές ή στις πολύ τραχιές επιφάνειες γίνεται με ψεκαστήρα.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε διείσδυση του υλικού παντού, ταχύτητα στην εφαρμογή και οικονομία στην κατανάλωση.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει και με κυλινδρικό ρολό. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην τρέχει το υλικό και να μην σχηματίζεται χοντρό φιλμ. Πρέπει να φροντίζουμε ώστε το υλικό να απορροφάται και όχι απλώς να επικάθεται σχηματίζοντας επιδερμίδα πάνω στις επιφάνειες.

Μετά την εφαρμογή πρέπει να απομακρυνθούν τα τυχόν περισσεύματα (λιμνούλες).

Η επιφάνεια θα είναι έτοιμη για βήσιμο ή σοβάτισμα 2 έως 6 ώρες μετά την εφαρμογή του υλικού, εξαρτώμενα βέβαια και από το είδος της.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Χωρίς αραίωση:

60-90 g/m² ανά στρώση

Με αραίωση:

- Για σχετικά ομαλά τσιμεντοειδή υποστρώματα (π.χ. τσιμεντοκονίες, σοβάδες, κλπ):
αστάρι : νερό = 1:4 – 300-350 g/m² ανά στρώση
αστάρι : νερό = 1:3 – 350-400 g/m² ανά στρώση
- Για απορροφητικές επιφάνειες τύπου πορομεπτόν:
αστάρι : νερό = 1:4 – 400-450 g/m² ανά στρώση

Οι παραπάνω καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από το είδος του υποστρώματος (απορροφητικότητα, ομαλότητα, κλπ) και το είδος της εφαρμογής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν συσκευάζεται σε πλαστικά δοχεία των 1 και 4 κιλών και διατηρείται για ένα χρόνο σφραγισμένο σε

κλειστούς και αεριζόμενους αποθηκευτικούς χώρους και σε θερμοκρασίες +5°C έως +30°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με νερό, αφού το συγκεκριμένο προϊόν αυξάνει

σημαντικά την πρόσφυση, ακόμη και πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες.

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

- Η αποθήκευση του προϊόντος σε συνθήκες παγετού ή καύσωνα
- Η εφαρμογή του προϊόντος κατά τη διάρκεια βροχής
- Η εφαρμογή του προϊόντος έξω από το συνιστάμενο

- θερμοκρασιακό εύρος
- Σε επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν με ελαιοχρώματα
- Σε επιφάνειες που φθείρονται από το νερό

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του

προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ
Μορφή			Υγρό διάλυμα
Χρώμα			Πράσινο
Τύπου			Συμπολυμερές μέθυλο ακρυλικού όξινου εστέρα
pH (στους +20C)			8
Ειδικό βάρος	(gr/cm ³)		1.01-1.02
Αραίωση	(νερο:προϊόν)		Ανάλογα με το υπόστρωμα
Χρόνος στεγνώματος	(h)		2-6
Θερμοκρασία εφαρμογής	(C)		+5 έως +35
Κατανάλωση (χωρίς αραίωση)	(g/m ²)		60-90
Κατανάλωση (με αραίωση)	(g/m ²)		Ανάλογα με την αραίωση
Αντίσταση στην υγρασία και τους ατμούς			Εξαιρετική
Αντίσταση στην γήρανση			Εξαιρετική
Αντίσταση στα έλαια και τους διαλύτες			Εξαιρετική
Πρόσφυση με το υπόστρωμα			Εξαιρετική
Διαπνοή τοίχου			Ναι
Ευλεκτικότητα			Οχι
Οργανικοί διαλύτες			Οχι

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος..