

GLX 298 PREMIUM

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΡΥΣΗΣ ΣΟΒΑΔΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ



ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 kg, 5 kg, 20 kg (Πλαστικό δοχείο).



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~190 - 240 g/m², ανάλογα με το πάχος της στρώσης.



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Ροζ.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σφραγισμένο σε κλειστούς, αεριζόμενους και προστατευμένους από τον παγετό αποθηκευτικούς χώρους για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ

Ακρυλικούς σοβάδες, τσιμεντοσοβάδες-ασβεστοσοβάδες, Γυψοσοβά, πατητής τσιμεντοκονία, κόλλες πλακιδίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **GLX 298 PREMIUM** είναι ένα ενισχυμένο, έτοιμο προς χρήση αστάρι πρόσφυσης. Είναι ιδανικό για την ενίσχυση της πρόσφυσης της κόλλας πλακιδίων και της πατητής τσιμεντοκονίας πάνω σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες καθώς και για την πρόσφυση του σοβά με το υπόστρωμα. Αντικαθιστά την παραδοσιακή «πεταχτή» στρώση. Αποτελείται από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο. Έχει πολύ ισχυρή συγκόλληση στα διάφορα υποστρώματα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μετά την εφαρμογή του δημιουργεί μία αδρή επιφάνεια, ανθεκτική σε αλκαλικό περιβάλλον.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **GLX 298 PREMIUM** ως ετοιμόχρηστο αστάρι δημιουργεί μια αδρή επιφάνεια στο υπόστρωμα πάνω στο οποίο χρησιμοποιείται, με αποτέλεσμα να ενισχύει μηχανικά την πρόσφυση μεταξύ σοβά και υποστρώματος. Επίσης ενισχύει τη πρόσφυση της κόλλας πλακιδίων που θα ακολουθήσει και χρησιμοποιείται σαν αστάρι της πατητής τσιμεντοκονίας. Η αύξηση της μηχανικής πρόσφυσης μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και το 100% της πρόσφυσης που θα είχε ο σοβάς εάν χρησιμοποιούταν στον τοίχο απευθείας χωρίς χρήση **GLX 298 PREMIUM**. Η επιφάνεια που δίνει το προϊόν παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον. Είναι κατάλληλο για κάθε είδους σοβάδες, όπως:

- Τσιμεντοσοβάδες - Ασβεστοσοβάδες
- Ασβεστο - τσιμεντοσοβάδες
- Γυψοσοβά

Συνιστάται για λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, στρώσεις πλακιδίων, μάρμαρα, φυσικές πέτρες, τσιμεντοειδή βιομηχανικά δάπεδα, ξύλινα και μεταλλικά δάπεδα, δάπεδα από PVC. Επίσης έχει εξαιρετική αντοχή στην μόνιμη υγρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δημιουργεί την κατάλληλη γέφυρα πρόσφυσης των σοβάδων πάνω σε λεία ή μη απορροφητικά υποστρώματα.
- Αυξάνει κατά 100% την πρόσφυση του σοβά στην τοιχοποιία.
- Επιτρέπει τη διαπνοή του τοίχου ενώ εμποδίζει την είσοδο του νερού της βροχής.
- Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες
- Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογή γυψοσοβά.
- Ισχυρή πρόσφυση στα πιο απαιτητικά υποστρώματα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σταθερό και απαλλαγμένο από λάδια και άλλους ρύπους. Αφαιρούμε με ένα εργαλείο λάσπες, κόλλες και οποιαδήποτε υπολείμματα από προηγούμενες εργασίες. Επιπλέον καθαρίζουμε κι αν είναι απαραίτητο πλύνουμε τον τοίχο. Αποκρίνουμε περισσεύματα νερού κι αφήνουμε να στεγνώσει ο τοίχος πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό από σκόνες, σαθρά και ξένα σώματα. Η εφαρμογή του **GLX 298 PREMIUM** γίνεται με ρολό και βούρτσα. Δεν απαιτείται αραίωση. Αρχικά το

GLX 298 PREMIUM

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΡΥΣΗΣ ΣΟΒΑΔΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΖΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

περιεχόμενο του δοχείου αναδεύεται καλά μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα. Στη συνέχεια το **GLX 298 PREMIUM** τοποθετείται απευθείας από το δοχείο στο υπόστρωμα και απλώνεται με ρολό ή βούρτσα σε μία λεπτή στρώση. Σε περίπτωση που μετά την πρώτη επίστρωση δεν έχει καλυφθεί πλήρως η επιφάνεια με το υλικό, τότε ακολουθεί και δεύτερη στρώση μετά το στέγνωμα της πρώτης. Η τελική επένδυση ακολουθεί μετά από 24 - 48 ώρες. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στεγνώνει σε 1 ώρα, τόσο ώστε να μη λερώνει στην αφή. Πλήρη αντοχή στο πλύσιμο μετά από 4 εβδομάδες.

ΠΗΤΗΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για την κατηγορία προϊόντος Α/η «Συνδετικά αστάρια», Τύπος Υ: 30 gr/lt.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος έτοιμου προς χρήση : 29 gr/lt

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με νερό, αφού το συγκεκριμένο προϊόν αυξάνει σημαντικά την πρόσφυση, ακόμη και πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες.

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

- Η αποθήκευση του προϊόντος σε συνθήκες παγετού ή καύσωνα
- Η εφαρμογή του προϊόντος κατά τη διάρκεια βροχής
- Η εφαρμογή του προϊόντος έξω από το συνιστάμενο θερμοκρασιακό εύρος
- Σε επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν με ελαιοχρώματα
- Σε επιφάνειες που φθείρονται από το νερό

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από την χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή			Πάστα
Χρώμα			Ροζ
Πυκνότητα (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,65 ± 0,05
Ιξώδες	(cps)	Brookfield	24.000 ± 2.500
Πρόσφυση με το υπόστρωμα	(N/mm ²)	EN 1542	≥ 0,25

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.