

NHP 262 HANDY ΓΥΨΟΣΟΒΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

B4-50-2,5 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
EN 998-1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προϊόν **NHP 262 HANDY** είναι ένας έτοιμος γυψοσοβάς χεριου μιας στρώσης κατάλληλος για το σοβάτισμα εσωτερικών επιφανειών. Αποτελείται από γύψο υψηλής ποιότητας, ελαφροβαρή filler, μάρμαρο και βελτιωτικά πρόσμικτα. Με τη χρήση του γυψοσοβά αντικαθίσταται τόσο το πεταχτό και το λάσπωμα, αλλά και το τελικό σοβάτισμα με μάρμαρο. Επίσης

αντικαθίσταται και το σπατουλάρισμα. Η τελική επιφάνεια του γυψοσοβά είναι κατάλληλη για βάνιμο. Έχει άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα, εξομαλύνει τις επιφάνειες αποδίδοντας ένα τέλειο φινίρισμα με ένα μόνο πέρασμα. Δίνει μια λευκή και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς σκασίματα. Παράγεται και ελέγχεται με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13279-1.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν **NHP 262 HANDY** εφαρμόζεται σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές, πάνω σε τούβλα,

πορομπετόν, εμφανές, σκυρόδεμα, θερμομονωτικές πλάκες κλπ. εξασφαλίζοντας τελική επιφάνεια έτοιμη για βάνιμο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αντικαθιστά τα τρία χέρια σοβάτισματος και το Σπατουλάρισμα.
- Ταχύτερη παράδοση του έργου
- Μεγαλύτερο κέρδος για τα συνεργεία και τους κατασκευαστές
- Ανθεκτικές επιφάνειες χωρίς σκασίματα
- Επιτρέπει τις επιφάνειες να «αναπνέουν».

- Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Εξαιρετική εργασιμότητα και θιξοτροπική συμπεριφορά
- Στέκεται στην επιφάνεια του δομικού στοιχείου χωρίς να κρεμάει
- Άριστο φινίρισμα - Λείες επιφάνειες έτοιμες για βάνιμο.
- Πιστοποιημένο με CE - σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13279-1.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Διασφαλίστε ότι το υπόστρωμα είναι στεγνό, στερεό, σταθερό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, χρώματα, κεριά και έλαια. Κόψτε και αφαιρέστε οποιεσδήποτε προεξοχές από μεταλλικό οπλισμό σε βάθος 1 cm από την επιφάνεια και να ασταρώστε τις. Πριν την έναρξη της εφαρμογής διαβρέχτε καλά τις επιφάνειες με νερό.

Οι πολύ απορροφητικές επιφάνειες (π.χ. πορομπετόν) ασταρώνονται με το αστάρι της **THRAKON GLX 290**. Οι λείες επιφάνειες, οι επιφάνειες πολυστερίνης, οι χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες (σκυρόδεμα, εμφανή μπετά) κ.τ.λ. ασταρώνονται με το ειδικό αστάρι της **THRAKON GLX 298** και αν είναι απαραίτητο τοποθετείται ειδικό υαλόπλεγμα.

Τοποθετήστε υαλόπλεγμα και γεφυρώστε τις συνδέσεις διαφορετικών δομικών υλικών όπως:

- δοκάρια και κολώνες με τούβλο ή YTONG
- σενάζ και πρέκια με τούβλο ή YTONG
- θερμομονωτικές πλάκες (εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακα, υαλοβάμβακα) με τούβλο ή YTONG
- αφρός πολυουρεθάνης με YTONG και σκυρόδεμα
- κανάλια ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων).

Τα κανάλια υδραυλικών ή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλείνονται με μίγμα τσιμέντου - άμμου προκειμένου να προστατευτούν τα μεταλλικά μέρη από την επαφή με τον γυψοσοβά. Πάνω από τα κανάλια τοποθετείται πλέγμα. Στις ακμές των τοίχων, των δοκαριών παραθύρων και λοιπών ανοιγμάτων τοποθετούνται και αλφαδιάζονται γωνιόκρανα, και στα μεγάλα ανοίγματα των τοίχων μεταλλικοί οδηγοί προκειμένου να εξασφαλισθούν, η επιπεδότητα της τελικής κατασκευής και η αντοχή των ακμών. Τα γωνιόκρανα και οι οδηγοί πρέπει να είναι κατάλληλα γαλβανισμένα, ενώ κατά την εφαρμογή πρέπει να προσέχουμε τη φθορά τους, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθούν διαβρώσεις με δυσάρεστες συνέπειες. Σε τοίχους που έχουν κατασκευαστεί με πορομπετόν ή άλλα δομικά στοιχεία που συνδέονται μεταξύ τους με εγκοπές και χωρίς λάσπη ή κόλλα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο κενό που υπάρχει μεταξύ τους, και το οποίο δεν πρέπει να είναι πάνω από 5 mm. Εάν θέλετε να σοβάσετε πάνω σε πλαστικές ή μεταλλικές επιφάνειες ή πάνω σε εξέχοντα στοιχεία (καλώδια, υδρορροές, κ.τ.λ.) πρέπει να χρησιμοποιήσετε μεταλλικό πλέγμα (π.χ. νευρομετάλ).

Στις γωνίες των ανοιγμάτων (σε πόρτες, παράθυρα, κ.α.) τοποθετήστε μια λουρίδα υαλοπλέγματος κάθετα ως προς τη διαγώνιο του ανοίγματος. Τοποθετήστε επίσης και μία λωρίδα υαλοπλέγματος κατά μήκος του πρεκιού και μία κατά μήκος της ποδιάς του παραθύρου. Η τοποθέτηση του πλέγματος θα πρέπει να γίνεται στα 2/3 του πάχους του

σοβά προς τα έξω. Αυτό πρακτικά επιτυγχάνεται εάν εφαρμόσετε πρώτα μια στρώση σοβά NHP 260, στη συνέχεια τοποθετήσετε το πλέγμα προσέχοντας να είναι τεντωμένο χωρίς τσακίσεις, και στο τέλος καλύψτε με άλλη μια στρώση του σοβά.

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ

Συνιστάται η χρήση ανοξείδωτων ή γαλβανισμένων γωνιόκρανων, οδηγών ή πλεγμάτων προς αποφυγή διαβρώσεων. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γωνιόκρανα από πλαστικό (PVC). Για τη στήριξή τους

συστήνεται να χρησιμοποιήσετε το ίδιο υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για σοβάτισμα. Τα γωνιόκρανα αλφαδιάζονται ώστε να εξασφαλιστούν, κατακόρυφες και οριζόντιες ακμές στους τοίχους.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Προσθέστε σε καθαρό δοχείο 19-20 lt καθαρό νερό και αδειάστε σταδιακά το περιεχόμενο ενός σάκου προϊόντος 40 Kg ανακατεύοντας συνέχεια με ηλεκτρικό αναδευτήρα, έτσι ώστε να προκύψει μία ομογενής μάζα κονιάματος. Αφήστε το μίγμα που προκύπτει να ωριμάσει 5 λεπτά και

το αναδεύστε λίγο ξανά. Μετά την παρασκευή του μίγματος απαγορεύεται η επιπλέον προσθήκη νερού για την διόρθωση της εργασιμότητας του κονιάματος. Αυτό θα οδηγήσει στη μείωση των αντοχών του και στην αύξηση της συρρίκνωσής του.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε το σοβά με το χέρι σε πάχος από 6mm μέχρι 2,5 cm σε μία στρώση. Εάν το πάχος είναι μεγαλύτερο, συνιστάται η εφαρμογή να γίνει σε δύο στρώσεις. Στις οροφές το πάχος του σοβά πρέπει να είναι 6mm - 1.5 cm. Στη συνέχεια με την μεταλλική πήχη (σε μικρές επιφάνειες με μια αμερικάνικη σπάτουλα) εξομαλύνετε τις επιφάνειες του σοβά και δημιουργείτε επίπεδες επιφάνειες. Όταν ο σοβάς τραβήξει (μετά από μία ώρα περίπου από την εφαρμογή, και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες), ξύστε και ευθυγραμμίστε την επιφάνεια αφαιρώντας το πλεονάζον υλικό. Στη συνέχεια ψεκάστε με λίγο νερό την επιφάνεια

και τρίψτε την με σπογγώδες τριβίδι. Μετά από 10 -15 λεπτά και με τη χρήση μεταλλικής (αμερικάνικη) σπάτουλας λειάνετε τις επιφάνειες.

Σε γωνίες (ακμές ή εσοχές), στις γωνίες μεταξύ τοίχου και δαπέδου ή τοίχου και οροφής, χρησιμοποιείτε τα ειδικά εργαλεία (σπάτουλες και ξύστρες) προκειμένου να εξασφαλίσουμε τέλειες ακμές. Μετά από 2 ώρες όταν η επιφάνεια θα έχει σκληρύνει ψεκάστε με λίγο ακόμα νερό και με την μεταλλική σπάτουλα λειάνετε πάλι τον τοίχο δίνοντας την τελική επιφάνεια.

NHP 262 HANDY **ΓΥΨΟΣΟΒΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**

B4-50-2,5 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
EN 998-1

Όταν ο σοβάς τραβήξει τελείως (μετά από 10 - 15 ημέρες) μπορούμε να τρίψουμε τις επιφάνειες με ειδικό γυαλόχαρτο (με το χέρι ή με γυαλοχαρτιέρα) οπότε παίρνουμε μια απόλυτα λεία επιφάνεια. Οι σοβατισμένες επιφάνειες πρέπει να αερίζονται επαρκώς ώστε να στεγνώσουν ομοιόμορφα. Εάν πάνω στην επιφάνεια του

σοβά πρόκειται να τοποθετηθούν πλακίδια, τότε η επιφάνεια του σοβά στρώνεται με την πήξη και δεν προχωράτε στα επόμενα στάδια λειάνσεως έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη πρόσφυση. Κατά την εφαρμογή της κόλλας πλακιδίων απλώστε την στην σοβατισμένη και ασταρωμένη επιφάνεια και "χτενίστε" την σε οριζόντια κατεύθυνση.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ

Μετά το σοβάτισμα και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες αλλά και σε τοίχους κάτω από δυνατό ήλιο, πρέπει να εμποδίσετε την γρήγορη εξάτμιση ώστε να αποφευχθούν τα

σκασίματα. Οι σοβατισμένες επιφάνειες όσο είναι ακόμη νωπές, θα πρέπει να προστατεύονται από την βροχή, τον αέρα και τον παγετό, προς αποφυγή των ρηγματώσεων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 8 Kg/m² για πάχος 1 cm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν διατίθεται σε χαρτόσακους βαλβίδας των 40Kg διατηρείται αποθηκευμένο σε ξύλινες παλέτες και σε ξηρό

περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0°C για 3 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ

Με άφθονο νερό αμέσως μετά τη χρήση.

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Σε εξωτερικές επιφάνειες.
- Σε υγρά περιβάλλοντα με έντονη υγρασία.
- Όταν υπάρχει πρόγνωση για παγετό τις επόμενες 24 ώρες από την εφαρμογή του σοβά.

- Σε επιφάνειες κάτω από βροχή ή άνεμο.
- Σε τοιχοποιίες που εκτίθενται απευθείας σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή σε ζεστά υποστρώματα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το προϊόν **NHP 262 HANDY** περιέχει γύψο και γι' αυτό το λόγο μην το αναπνέετε απευθείας. Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε τις

πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.



ΤΥΠΟΣ B4-50-2,5 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 12379-1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Μορφή			Ξηρή σκόνη
Χρώμα			Λευκό
Πάχος εφαρμογής	(mm)		6-25
Θερμοκρασία εφαρμογής	(°C)		+5 έως +35
Θερμοκρασία αντοχής	(°C)		-30 έως +90
Αντίδραση στη φωτιά	(%οργανικά)		≤ 1,0
Εργάσιμος χρόνος	(min)	EN 1015-9	15
Ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	(Kg/l)		0,80±0,10
Αντοχή σε θλίψη	(N/mm ²)	EN 1015-11	≥2,5
Αντοχή σε κάμψη	(N/mm ²)	EN 1015-11	>0,3
Κατανάλωση ανά στρώση 1cm	(Kg/m ²)		8
Αναλογία νερού ανάμιξης	(ml νερό /100g ξηρού κονιάματος)		49-50

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ThraKon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ThraKon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η ThraKon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.