

STATUS ALL WEATHER ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **STATUS ALL-WEATHER** είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων ερευνών και εξαντλητικών δοκιμών κάτω από τις πιο αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ελαστομερές χρώμα που βάφει και συγχρόνως μονώνει τους εξωτερικούς τοίχους, εξασφαλίζοντας απόλυτη προστασία από την υγρασία, τους χημικούς ρύπους και την ενανθράκωση του σκυροδέματος προσφέροντας εξαιρετικές αντοχές στο χρόνο. Η ειδική του σύνθεση δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που καλύπτει όλες τις τριχοειδείς ρωγμές,

«παρακολουθεί» τις συστολές και διαστολές της επιφάνειας και χάρη στα ενσωματωμένα φίλτρα κατά της υπερϊώδους ακτινοβολίας παραμένει ελαστική χωρίς να σκάει, ή να ξεφλουδίζει. Αποτελεί την ιδανικότερη λύση για βαφή και προστασία κτιρίων, κυρίως σε αστικές, ορεινές, και βιομηχανικές περιοχές. Έχει την ικανότητα να εμποδίζει τη δημιουργία μούχλας, ενώ παρουσιάζει μειωμένη τάση για κατακράτηση ρύπων λόγω της σκλήρυνσής του, παρουσία ηλιακού φωτός (UV cross-linking). Εφαρμόζεται εύκολα, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα, και μεγάλη απόδοση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Κατάλληλο για εξωτερική εφαρμογή νέων ή ξαναβαμμένων τοιχοποιιών καθώς και εσωτερικών επιφανειών που υπόκεινται σε συχνό πλύσιμο όπως σχολεία, νοσοκομεία, γκαράζ, εργοστάσια, κλπ.. Εφαρμόζεται πάνω σε κάθε είδους παλαιά και νέα

επιφάνεια όπως σοβάς, εμφανή μπετά, γυψοσανίδα, ξύλο, κλπ. Επίσης εφαρμόζεται πάνω σε ασφατικά ή πολυουρεθανικά υποστρώματα για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Τέλος εφαρμόζεται σε επιφάνειες που υπόκεινται σε συχνό πλύσιμο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον χωρίς διαλύτες.
- Άοσμο
- Υψηλή ελαστικότητα.
- Άριστη ικανότητα διαπνοής επιφανειών.
- Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Εξαιρετική αντοχή στους χημικούς ρύπους.
- Άριστη προστασία από την ενανθράκωση του σκυροδέματος.

- Υψηλή αντοχή στις δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, καύσωνα).
- Ανθεκτικό στο πλύσιμο.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Μεγάλη απόδοση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα, λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα, ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον **STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ** και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο κα ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιήστε για στοκάρισμα τον έτοιμο προς χρήση Ελαφρύ, Λευκό Στοκό **STATUS ONE COVER**, με ένα μόνο πέρασμα και χωρίς τρίψιμο. Σε νέες επιφάνειες, βάψτε πρώτα ένα χέρι **STATUS ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ**, ή **STATUS DUR ΝΕΡΟΥ**. Αν

πρόκειται για φρέσκο σοβά, ή τσιμέντο, αφήστε οπωσδήποτε να στεγνώσει σε βάθος για τουλάχιστον 1 μήνα πριν βάψετε. Σε γυψοσανίδες αλλά και για επαναβαφή υδροχρωματισμένων επιφανειών (με ασβέστη ή κόλλα) ή λερωμένων επιφανειών (νικοτίνη, καπνιά από καλοριφέρ, κάπνα, καυσαέρια, καφές, χυμός, graffiti, μελάνια, μαρκαδόρους, μύκητες, μούχλα, υγρασία λάδια κλπ,) ασταρώστε πρώτα με **STATUS DUR**. Μη βάψετε ποτέ επιφάνειες που μπορεί να περιέχουν υγρασία. Βεβαιωθείτε πρώτα πως η αιτία της υγρασίας σταμάτησε και πως η επιφάνεια στέγνωσε εντελώς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε 1-2 χέρια χρώμα. Το δεύτερο χέρι περάστε το τουλάχιστον 4 ώρες μετά το πρώτο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση.

Οι βαμμένες επιφάνειες συνίσταται να μην πλένονται

πριν την πάροδο 20-30 ημερών από την βαφή. Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν η βαφή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών. δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση.

Οι **STATUS** βάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού **STATUS** και δεν πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς την προσθήκη των ειδικών χρωστικών **STATUS**. Δεν προτείνονται πολύ σκούρες αποχρώσεις σε ματ χρώματα που υπόκεινται σε συχνά πλυσίματα.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στεγνώνει σε 1-2 ώρες, τόσο ώστε να μη λερώνει στην αφή. Πλήρη αντοχή στο πλύσιμο μετά από 4 εβδομάδες.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επαναβάφεται μετά από 4-6 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες αποχρώσεις από το σύστημα χρωματισμού **STATUS**.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

8-10 m²/lt, ανάλογα με την υφή και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 3 lt, 10 lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για την κατηγορία προϊόντος Α/γ «Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων & ορυκτών υποστρωμάτων, Τύπος Υ, ΦΑΣΗ II : 40 gr/lt

- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος έτοιμου προς χρήση : 35 gr/lt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μη βάφετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή πριν από βροχή. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει η επιφάνεια να μην έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή

ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της **ThraKon** βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της **ThraKon**. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η **ThraKon** έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

STATUS ALL WEATHER ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε της πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος πριν από Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των

χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Πυκνότητα (20°C)	Λευκό και βάσεις	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,42 ± 0,05
Ιξώδες		(cps)	Brookfield	12.800-14.400
pH			ISO 976-96	8-8,7
Στιλπνότητα (65°)		(mm)	EN ISO 2813-99	< 10
Αντοχή σε πρόσφυση (με αστάρι STAUS DUR διαλύτου)		(MPa)	EN 4624-03	≥ 2
Επιταχυνόμενη γήρανση με ακτινοβολία UV (2000h)		(°C)	ISO 11507-97	Δεν παρατηρείται αλλοίωση του φιλμ
Αραιώση με νερό		(% κ.ο.)	-	5-10

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.