

STATUS POOL ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό χρώμα δύο συστατικών με πολυουρεθανική σύνθεση, που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και σε όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον. Είναι κατάλληλο για πισίνες. Παρουσιάζει

εξαιρετική πρόσφυση, απόλυτη στεγνότητα από το νερό ενώ η υψηλή του ελαστικότητα προστατεύει την επιφάνεια από σκασίματα, ξεφλουδίσματα ή κιμωλίαση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για βαφή πισινών, συντριβανιών και δεξαμενών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετικές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία, στο νερό καθώς και σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον.
- Απόλυτη στεγνότητα από το νερό.
- Έχει πολύ καλή σκληρότητα.
- Η υψηλή του ελαστικότητα προστατεύει την επιφάνεια από σκασίματα, ξεφλουδίσματα ή κιμωλίαση.
- Τελικό χρώμα γυαλιστερό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καθαρίζουμε καλά την προς βαφή επιφάνεια και απομακρύνουμε τα αποσθρωμένα τμήματα. Όπου χρειάζονται στοκαρίσματα συνιστάται ο εποξειδικός στόκος **STATUSPOX EG-10**. Για καινούργιες πισίνες ασταρώνουμε πρώτα με το εποξειδικό υπόστρωμα **STATUSPOOL PRIMER**. Γυαλοχαρτάρουμε μετά

από 24 ώρες και περνάμε το **STATUSPOOL** το οποίο αναμειγνύουμε σε αναλογία 2 μέρη Α συστατικό προς 1 μέρος Β συστατικό κατ' όγκον. Αραιώνουμε με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ LS-703** περίπου 10 % για χρήση με πινέλο, ή ρολό και με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ LS-744** 15 - 20 % για χρήση με πιστόλι.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Για πάχος φιλμ 120gr/m², 20°C:

- Επιφανειακά: Στεγνώνει σε 1 ώρα τόσο ώστε να μην λερώνει στην αφή.
- Στεγνό στο βάθος : 6 ημέρες

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

8-9 m²/lt (για ξηρό φιλμ πάχους 60 μm)

STATUSPOOL ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο, ρολό, πιστόλι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίζουμε με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΟΥ LS-735**. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Το Α συστατικό διατίθεται σε πλαστικό δοχείο των 4lt.
Το Β συστατικό διατίθεται σε πλαστικό δοχείο των 2L.
Διατίθεται σε λευκό και θαλασσί χρώμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το **STATUSPOOL** μπορεί να αποθηκευτεί, σε καλά κλεισμένα δοχεία, χωρίς κανένα πρόβλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δροσερό και ξηρό μέρος. Χρόνος ζωής Α συστατικού : 12 μήνες. Χρόνος ζωής Β συστατικού : 6 μήνες. Τα δοχεία του Β συστατικού δεν πρέπει να μένουν ανοικτά. Όταν ανοιχθεί το Β συστατικό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε λίγες μέρες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος πριν από Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των

χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ThraKon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ThraKon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η ThraKon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.