STATUSPOX
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **STATUSPOX** χρησιμοποιείται για την βαφή δαπέδων σε βιομηχανικούς χώρους εργοστασίων, αποθήκες, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων κ.τ..λ. Έχει άριστες μηχανικές αντοχές στις καταπονήσεις, καθώς και πολύ καλή αντοχή σε λάδια, πετρέλαιο, βενζίνη, οξέα και αλκάλια. Έχει άριστη πρόσφυση σε μπετόν και μεταλλικές επιφάνειες.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για την βαφή δαπέδων σε βιομηχανικούς χώρους εργοστασίων, αποθήκες, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων κ.τ..λ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Άριστες μηχανικές αντοχές στις καταπονήσεις.
- Πολύ καλή αντοχή σε λάδια, πετρέλαιο, βενζίνη, οξέα και αλκάλια.
- Έχει άριστη πρόσφυση σε μπετόν και μεταλλικές επιφάνειες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καθαρίζεται πολύ καλά η προς βαφή επιφάνεια από σκόνες, λάδια και άλλες ξένες ουσίες και απομακρύνονται τα αποσαθρωμένα τμήματα. Στη συνέχεια στοκάρονται οι ρωγμές στο τσιμέντο με εποξειδικό στόκο **CARMYPOX EG-10**.
Προτείνεται η εφαρμογή του **DESMOFLEX EPOXY PRIMER** πριν το **STATUS POX.**

Αναμειγνύουμε το **STATUSPOX** σε αναλογία 5 μέρη Α συστατικού προς 1 μέρος Β συστατικού κατά βάρος και το ανακατεύουμε πολύ καλά και αργά μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομογενές μείγμα. Η ιδανική θερμοκρασία για την ανάμειξη είναι 15 - 20°C. Σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες ελαττώνεται δραστικά ο χρόνος ζωής του μείγματος.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

- Στεγνώνει (στους 20°C) σε τουλάχιστον 12 ώρες, τόσο ώστε να μη λερώνει στην αφή.
- Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης (20°C): 7 ημέρες

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3 – 4 m^2/kg.

STATUSPOX
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εφαρμογή γίνεται με πινέλο, ρολό, ή πιστόλι AIRLESS.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίζουμε με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΟΥ LS-735.** Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Το Α συστατικό διατίθεται σε πλαστικό δοχείο των 12Kg.
Το Β συστατικό διατίθεται σε πλαστικό δοχείο των 2,5Kg.
Διατίθεται σε γκρι χρώμα.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επαναβάφεται μετά από 24 ώρες, Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται στους 20ºC. Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το **STATUSPOX** μπορεί να αποθηκευτεί, σε καλά κλεισμένα δοχεία, χωρίς κανένα πρόβλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δροσερό και ξηρό μέρος.

ΑΡΑΙΩΣΗ

Το μείγμα αραιώνεται για το πρώτο χέρι 15 - 20 % με **Διαλυτικό LS - 702** για να εισχωρήσει καλύτερα στο μπετόν. Αφού το αφήσουμε να στεγνώσει για τουλάχιστον 8 h, περνάμε το δεύτερο χέρι χωρίς αραίωση. Αν χρειασθεί μπορεί να περαστεί μετά από 12 h και ένα τρίτο χέρι, επίσης δίχως αραίωση. Ο χρόνος σκλήρυνσης αυξάνεται με την ελάττωση της θερμοκρασίας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε της πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος πριν από Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.