

THRAKON PVC BOND ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εξαιρετικά ισχυρή κόλλα ταχείας πήξης για σωλήνες από PVC, ρακόρ υδρορροές και αγωγούς από σκληρό PVC για καλώδια. Αντέχει σε έντονες καταπονήσεις από διαφορά θερμοκρασίας (κρύο και ζεστό νερό), κραδασμούς, δονήσεις και την παλαιώση. Εκτός από τις συγκολλητικές της

ιδιότητες κατά το μοντάρισμα των σωλήνων επιτρέπει την πλήρωση των διάκενων. Παράγεται σε μορφή gel ώστε να εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να τρέχει.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιείται για συγκόλληση παντός τύπου πλαστικών σωλήνων από PVC με διατομή έως και 300

mm και πίεση έως 12Atm. Κατάλληλη και για συγκόλληση σωλήνων πρόσωπο με πρόσωπο (σόκορο).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια που θα εφαρμόσουμε την **THRAKON PVC BOND** πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σαθρά, σκόνες, λίπη.

Διαδικασία συγκόλλησης:

Την **THRAKON PVC BOND** την εφαρμόζουμε ομοιόμορφα και ισόποσα και στις 2 επιφάνειες και τις ενώνουμε φροντίζοντας να μείνουν απόλυτα σταθερές για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ο χρόνος πήξης της κόλλας είναι 2 λεπτά. Για ταχύτερη πήξη αφήστε την κόλλα να στεγνώσει λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ενώσετε τους σωλήνες. Με αυτόν τον τρόπο η πήξη ολοκληρώνεται σε χρόνο λιγότερο από ένα λεπτό.

Επιχωμάτωση σωλήνων:

Για επιχωμάτωση των σωλήνων που έχουν συγκολληθεί με **THRAKON PVC BOND** πρέπει να αναμένουμε τουλάχιστον 12 ώρες.

Σωλήνες για πόσιμο νερό:

Σωλήνες που προορίζονται για χρήση σε πόσιμο νερό θα πρέπει να ξεβγάζονται με επιμέλεια και να αφαιθούν γεμάτοι εφόσον δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν άμεσα.

Λειτουργία υπό πίεση:

Για χρήση υπό πίεση θα πρέπει να παρέλθουν 24 ώρες από την πιο πρόσφατη συγκόλληση και στη συνέχεια οι σωλήνες θα δοκιμάζονται.

Για δοκιμή λειτουργίας στη γραμμή δικτύου με πίεση θα πρέπει να αναμένουμε 1 ώρα για κάθε bar πίεσης λειτουργίας.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

250 ml/m² ανά στρώση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασία των 250ml σε χαρτοκιβώτια των 12 τεμαχίων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για 24 μήνες στα κλειστά σφραγισμένα δοχεία, σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία +5°C έως +35°C. Προστατευμένο από παγετό και ήλιο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Οι παραπάνω οδηγίες χρήσης είναι βοηθητικές για τον εξειδικευμένο τεχνικό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη γνώση και την εμπειρία του.
- Ξεπλύνετε του σωλήνες πριν τη χρήση με άφθονο νερό για να απομακρυνθούν ενδεχόμενοι ατμοί διαλυτών.
- Για τη συγκόλληση σωλήνων υπό πίεση απαιτεί έμπειρο προσωπικό στη διαδικασία και στα υλικά.
- Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή των σωλήνων.
- Το προϊόν μετά το στέγνωμα του είναι ακίνδυνο για την υγεία.

THRAKON PVC BOND ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε της πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος πριν από Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των

χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Μορφή			Ρευστό σε μορφή gel
Χρώμα			Διαφανές
Ειδικό βάρος	(gr/ml)		1,05 ± 0,05
Θερμοκρασία εφαρμογής	(°C)		+8 έως +35
Αντοχή σε πίεση	(atm)		12
Μέγιστη διατομή σωλήνας προς συγκόλληση	(mm)		300

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.