

VLX 185 GROUT ELASTIC

ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ

ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 kg (Πλαστικό δοχείο).



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

240 - 370 gr/kg αρμόστοκου ανάλογα με το είδος του αρμόστοκου και την εφαρμογή.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ

Πρόσμικτος ελαστικοποιητής για τσιμεντοειδείς αρμόστοκους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προϊόν **VLX 185 GROUT ELASTIC** είναι ένας πρόσμικτος ελαστικοποιητής για τσιμεντοειδείς αρμόστοκους ο οποίος όταν προστίθεται στο προϊόν βελτιώνει τις ιδιότητές του αυξάνοντας ιδιαίτερα την ελαστικότητα, την υδαταπωθητικότητα, την επιφανειακή σκληρότητα και την πρόσφυση με το υπόστρωμα χωρίς να επηρεάζει την απόχρωση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνίσταται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε επιφάνειες οι οποίες υπόκεινται σε υγρασία και έντονες συστολοδιαστολές όπως: ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες, δεξαμενές, σιντριβάνια, μπάνια, ταρατσες, μπαλκόνια, κλπ. αλλά και για εφαρμογές σε περιοχές που επικρατούν μακρές περίοδοι παγετού ή καύσωνα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι ιδιότητες των κονιαμάτων οι οποίες βελτιώνονται μετά την προσθήκη του προϊόντος είναι η:

- Υψηλή ελαστικότητα
- Στεγανότητα
- Επιφανειακή σκληρότητα
- Ισχυρή Πρόσφυση
- Εργασιμότητα

Οι αρμόστοκοι στους οποίους έχει προστεθεί το προϊόν **VLX 185 GROUT ELASTIC** δεν λερώνονται και διατηρούν το χρώμα τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προστίθεται η απαραίτητη ποσότητα του προϊόντος **VLX 185 GROUT ELASTIC** σε καθαρό δοχείο και στη συνέχεια αδειάζουμε



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστούς και αεριζόμενους χώρους και σε θερμοκρασίες από +5°C έως 30°C.

το περιεχόμενο του σάκου 5kg υπό συνεχή ανάδευση μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής πάστα. Η ανάμιξη μπορεί να γίνει είτε με το χέρι είτε με ηλεκτρικό αναδευτήρα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Αναμιγνύεται με τσιμεντοειδείς αρμόστοκους αντικαθιστώντας το νερό περίπου στην ίδια αναλογία ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Συγκεκριμένα για τους αρμόστοκους της **THRAKON** η κατανάλωση είναι:

- **ULTRA GROUTTECH FMF 150:** 360 - 370 gr/kg προϊόντος.
- **LUX GROUTTECH FMF 160:** 240 - 260 gr/kg προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με νερό, αφού το συγκεκριμένο προϊόν αυξάνει σημαντικά την πρόσφυση, ακόμη και πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

VLX 185 ELASTIC

ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΜΟΝΑΔΕΣ	ΤΙΜΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
Μορφή			Υγρό διάλυμα
Χρώμα			Γαλακτώδες
pH (στους +20°C)			7 – 9
Ειδικό βάρος		(gr/cm ³)	1,01 – 1,02
Κατανάλωση	ULTRA GROUTECH FMF 150	(gr/kg αρμόστοκου)	360 – 370
	LUX GROUTECH FMF 160		240 – 260
Ευφλεκτότητα			Όχι
Οργανικοί διαλύτες			Όχι

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα του υποστρώματος και του π्लाκιδίου.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.