

CARMYSAIL PRIMER ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΝΟΧΡΩΜΑΤΟΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ματ εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών κατάλληλο για εφαρμογή επάνω σε επιφάνειες από Φαϊμπεργκλας, Σίδηρο, Αλουμίνιο και Ξύλο. Έχει εξαιρετικές μηχανικές

και αντισκωριακές ιδιότητες και παρέχει μακροχρόνια προστασία. Συνιστάται ιδιαίτερα πριν τη βαφή με CARMYSAIL.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για εφαρμογή επάνω σε επιφάνειες από φαϊμπεργκλας, σίδηρο, αλουμίνιο και ξύλο

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετικές μηχανικές και αντισκωριακές ιδιότητες.
- Παρέχει μακροχρόνια προστασία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για να βάψετε παλαιές βαμμένες επιφάνειες:

Πλένετε την επιφάνεια με νερό, την γυαλοχαρτάρετε, την καθαρίζετε καλά από τη σκόνη και εφαρμόζετε ένα χέρι CARMYSAIL PRIMER.

Για νέες επιφάνειες:

Η διαδικασία βαφής ποικίλει ανάλογα με το υλικό.

Για σίδηρο και χάλυβα:

Καθαρίστε τις επιφάνειες με αμμοβολή, λειαντικό δίσκο, ή απολίπανση χρησιμοποιώντας διαλυτικό LS - 735 και περάστε CARMYSAIL PRIMER (2 - 3 χέρια).

Για αλουμίνιο:

Απολιπάνετε τις επιφάνειες με διαλυτικό LS - 735, τρίψτε ελαφρά τις επιφάνειες και περάστε CARMYSAIL PRIMER (1 - 2 χέρια).

Για ξύλο και κόντρα πλακέ:

Γυαλοχαρτάρετε ελαφρώς, σκουπίστε, περάστε STATUS EXPERT EXTRADUR 1101, τρίψτε και εφαρμόστε CARMYSAIL PRIMER (1 - 2 χέρια).

Για φαϊμπεργκλας (fiber glass):

Καθαρίστε από λάδια και σκόνες την επιφάνεια, αgridύστε με ελαφρό γυαλοχαρτάρισμα και περάστε CARMYSAIL PRIMER (1 - 2 χέρια).

Όπου χρειάζονται στοκαρίσματα συνιστάται ο εποξειδικός στόκος CARMYPOX EG - 10.

Σε 2 μέρη συστατικό Α προσθέτουμε 1 μέρος κατ' όγκον συστατικό Β (καταλύτης) και αναμειγνύουμε προσεκτικά. Μετά από ολιγόλεπτη παραμονή το μείγμα είναι έτοιμο για χρήση. Καλό είναι να μην αναμειγνύουμε ποσότητες μεγαλύτερες από αυτές που θα χρησιμοποιήσουμε μέσα στο χρόνο ζωής του μείγματος.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στεγνώνει επιφανειακά σε 3 - 4 ώρες.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Ο ελάχιστος χρόνος επαναβαφής είναι μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους. Η πλήρης σκλήρυνση επιτυγχάνεται σε 7 ημέρες.

ΑΡΑΙΩΣΗ

Με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ LS-735, έως 5%.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

7-9 m²/lt για φιλμ πάχους 50-60μm.

CARMYSAIL PRIMER ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΝΟΧΡΩΜΑΤΟΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο, ρολό, πιστόλι, ή airless.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε λευκό χρώμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε:

- 500ml και 2 lt το Α' συστατικό και
- 250 ml και 1lt το Β' συστατικό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το λιγότερο για 12 μήνες σε θερμοκρασία από +5°C έως +35°C. Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος και να προστατεύεται από το κρύο.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών (Δ)
- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. φάσης II : 500 gr/lt
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση : 495 gr/lt
- Μέγιστη αραίωση : 5% κ.ό

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μην βάφετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε της πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος πριν από Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των

χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.