

THRAKON Bitu-Primer ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Χρώμα		ASTM D-41	Μαύρο
Πυκνότητα	(gr/cm ³)		0.89-0.91
Αντοχή στην επίδραση διαλυμάτων οξέων & βάσεων			Καλή
Σημείο ανάφλεξης (κλειστού δοχείου)	(°C min)		7
Ιξώδες BROOKFIELD 25°C	(cps)		150 -170
Ποσοστό στερεού υπολείμματος	(%)		50 - 55
Σημείο μαλθώσεως στερεού υπολείμματος	(°C)		≥ 85
Διεισδυτικότητα στερεού υπολείμματος	(dmm)		15-30

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

THRAKON Bitu-Primer ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **THRAKON Bitu-Primer** είναι ένα ασφαλτικό βερνίκι με βάση ειδική ασφάλτο και διαλύτες. Η μεμβράνη που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του

διαλύτη δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά. Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **THRAKON Bitu-Primer** χρησιμοποιείται σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, πέτρα, μέταλλο ή ξύλο. Είναι συμβατό με πολυουρεθάνη ενώ αντιθέτως δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη. Χρησιμοποιείται για το αστάρωμα της επιφάνειας πριν την εφαρμογή ασφαλτικής μεμβράνης ή θερμής ασφάλτου. Είναι

απαραίτητο για τη μόνωση κατακόρυφων τμημάτων και ικριωμάτων. Η λεπτόρρευση σύνθεσή του επιτρέπει να διεισδύει στους πόρους της επιφάνειας και να δημιουργεί εξαιρετική πρόσφυση. Επίσης χρησιμοποιείται σαν υδρομονωτικό, αντιδιαβρωτικό υλικό για τοίχους, θεμέλια, σωλήνες ή μεταλλικές δεξαμενές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Άριστη στεγάνωση και προστασία από τη διάβρωση για τοίχους, θεμέλια, σωλήνες ή μεταλλικές δεξαμενές.
- Ισχυρή πρόσφυση σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, πέτρα, μέταλλο ή ξύλο.
- Είναι συμβατό με πολυουρεθάνη.
- Ικανότητα υψηλής διείσδυσης στους πόρους του υποστρώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι ομαλή, καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και λιπαντικά και σαθρά υπολείμματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **THRAKON Bitu-Primer** εφαρμόζεται εν ψυχρώ με χορτάρινη βούρτσα, ρολό ή πιστόλι ψεκασμού. Για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών αρκεί η εφαρμογή μιας στρώσης. Το ασφαλτικό βερνίκι πρέπει να στεγνώσει καλά (τουλάχιστον 24 ώρες) πριν την

επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης. Για τη στεγανωτική και αντιδιαβρωτική προστασία επιφανειών απαιτείται η εφαρμογή τουλάχιστον δύο στρώσεων και με την προϋπόθεση ότι η πρώτη στρώση έχει πλήρως στεγνώσει.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν διατίθεται σε δοχεία των 5 kg. Διατηρείστε το προϊόν σε κλειστά δοχεία σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 0°C. Οι ιδιότητες του υλικού παραμένουν αναλλοίωτες για τουλάχιστον 12 μήνες σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.2 – 0.25 kg/m² ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Επιτυγχάνεται με βενζίνη, πετρέλαιο ή άλλο κατάλληλο διαλύτη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το προϊόν είναι εύφλεκτο. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κοντά σε φλόγα (φλόγιστρα, τσιγάρα κ.λπ.). Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος.