

DEC 470

Бяла, суперфина, циментова шпакловка за вътрешни стени и тавани. Съдържа бял цимент, хидратна вар, минерални пълнители и добавки. Има отлично сцепление към минерални повърхности като създава идеална фина основа за боядисване.



Области на приложение

Продуктът се използва във вътрешни помещения за шпакловане директно върху бетон, варо-циментови мазилки и други минерални основи. Придава изключителна гладкост на повърхността, подходяща за боядисване или полагане на други декоративни покрития!

Подготовка на основата и практически съвети

Основата трябва да бъде суха, здрава, обезпрашена и без наличие на свободни частици.

В съд, пълен с 1,75 – 2,0 л чиста вода изсипете съдържанието на опаковката от 5 kg (7-8 л. Вода при опаковка от 20 kg.). Разбъркайте добре с електрически миксер до получаването на еднородна маса. Изчакайте 5 минути сместа да съзрее и разбъркайте отново. Отворено време за работа - 3 часа след разбъркване (при 20 °C). По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +35°C.

Продуктът се нанася на един или два слоя с шпатула или маламашка. Втори слой може да се нанесе 2-3 часа след полагането на първия слой. След пълното изсъхване (около 6-12 часа след полагането), DEC 470 може да се заглади fino с шкурка или като се използва острия ръб на маламашката да се почистят останалите ръбове и неравности. Да се отсрани останалия прах след използването на шкурката! Преди полагане на последващи декоративни покрития (интериорни бои, мазилки и др.) е препоръчително да се грундира повърхността с подходящ грунд.

Не полагайте продукта при наличие на отрицателни температури и висока влажност на въздуха или върху директно огрени от слънцето повърхности.

Разходна норма

~ 1,0 кг/ m²/ за 1 mm слой

Внимание

Преди употреба да се прочете информацията от етикета и техническата карта на продукта.

Разтворът реагира алкално с вода, поради което следва да се пазят очите и кожата. При контакт - основно измиване с вода. При контакт с очите незабавно да се потърси лекарска помощ.

Информационният лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури над 0°C.

Срок на годност в оригинални неотворени опаковки – най-малко 12 м. от датата на производство, отбелязана на опаковката.