


Thrakon DEC 480

Фина, бяла циментова шпакловка за обработка на външни и вътрешни стени и тавани. Съдържа бял цимент, хидратна вар, минерални пълнители и добавки. Има отлично сцепление към минерални повърхности като създава идеално гладка основа за боядисване.



Области на приложение

Продуктът се използва във външни и вътрешни помещения за шпакловане директно върху бетон, варо-циментови мазилки и други подходящи минерални основи. След изсъхване продуктът е снежно бял като придава гладкост на повърхността, подходяща за боядисване или полагане на други декоративни покрития.

Подготовка на основата и продукта

Основата трябва да бъде суха, здрава, обезпрашена и без наличие на свободни частици. Една опаковка от 20 kg.се изсипва постепенно в съд, пълен с 6-7 литра чиста вода (количеството вода зависи според индивидуалните предпочитания за гъстота на разтвора) като постоянно се разбърква с бавнооборотен електрически миксер до получаването на однородна маса. Изчакайте 5 минути сместа да съзрее и отново разбъркайте за кратко.

Инструкции за работа с продукта

Отворено време за работа: ~ 1 - 2 часа след разбъркване (при 20 °C). Продуктът се нанася на един или два слоя с метална шпатула или маламашка. Втори слой може да се нанесе 2-3 часа след полагането на първия слой. След пълното изсъхване (около 6-12 часа след полагането, в зависимост от климатичните условия), DEC 480 може да се заглади с шкурка или като се използва острия ръб на маламашката да се почистят останалите ръбове и неравности.

Да се отстранят останалия прах след използването на шкурката! Да не се добавя повече вода от препоръчаното количество в инструкцията, защото така ще се влоши якостта на продукта и ще се повиши свиването на разтвора. По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +35°C.

Преди полагане на последващи декоративни покрития (интериорни или фасадни бои, мазилки и др.) е препоръчително да се грундира повърхността с подходящ грунд.

Не работете с продукта при наличие на отрицателни температури до 24 часа след полагането, при висока влажност на въздуха или върху директно огрени от слънцето повърхности.

Разходна норма: ~ 1,2 kg/ m²/ за 1 mm слой

Внимание

Преди употреба да се прочете информацията от етикета и техническата карта на продукта.

Разтворът реагира алкално с вода, поради което следва да се пазят очите и кожата. При контакт - основно измиване с вода. При контакт с очите незабавно да се потърси лекарска помощ.

Информационният лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.