



Thrakon DSF 300 Flex Hydrostop

Еднокомпонентна еластична течна хидроизолация за подове и стени в мокри помещения



Готова за употреба, еднокомпонентна, еластична, хидроизолационна мембрана на основата на синтетична дисперсия, пълнители и специални добавки. За външна и вътрешна употреба. Цвят – светло син; теракота

Области на приложение

DSF 300 Flex Hydrostop се употребява като безшевна и безфугова хидроизолация върху хоризонтални и вертикални повърхности преди полагане на подова и стенна керамика в бани, санитарни възли, мокри помещения, тераси и балкони. Продуктът се полага върху всички сухи и здрави минерални основи – хастарни мазилки, подови замазки, армиращи мазилки и шпакловки, гипскартонени плоскости и др. След пълното изсъхване на продукта (24 ч. след полагането) върху DSF 300 Flex Hydrostop може да се лепят директно керамични плочки с помощта на еластично циментово лепило. Продуктът не е подходящ за употреба в басейни и места, намиращи се постоянно под вода, както и като финално покритие.

Подготовка на основата и продукта

Основата, върху която ще се нанася DSF 300 Flex Hydrostop трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без свободни частици и замърсявания. Основи в контакт със земната повърхност е необходимо да се хидроизолират против идващата от долу капилярна влага. Преди обмазване с DSF 300 Flex Hydrostop връзките „стена-стена“ и „под-стена“ се обработват с уплътнителни хидроизолационни ленти Thrakon F-12/7 или Thrakon KF-12/7. Преди полагането на DSF 300 Flex Hydrostop повърхността се грундира с подходящ акрилен, обезпрашаващ и заздравяващ основата грунд.

Инструкции за работа с продукта

Продуктът е готов за употреба и не се разрежда и не се смесва с други материали! Преди полагане материалът да се разбърка добре с електрически миксер при ниски обороти (~300 оборота/мин.). Продуктът се полага неразреден на два слоя, с четка или ваяк. След пълното изсъхване на първият слой се полага неразреден втори слой.

За постигане на най-добри резултати работата с DSF 300 Flex Hydrostop не трябва да се извършва при пряко слънчево греене, при особено високи температури на въздуха и при силен вятър. Не полагайте DSF 300 Flex Hydrostop върху мокри и влажни повърхности или при температури по-ниски от +5°C.

Технически данни

Температура на полагане	> + 5 °C
Разтегливост при разкъсване	≥ 300%
Време за съхнене	12 часа суха на допир (при нормални условия +20°C и 50 % влажност на въздуха) 24 часа за пълно изсъхване. При по-ниски температури и/или по-висока влажност на въздуха времето за съхнене се удължава
Плътност	1,4 gr/cm ³ ± 0,05
Разходна норма	Около 1,6 – 2,0 кг/м ² за два слоя.

Съхранение и срок на годност

Съхранение върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури от +5°C до +35°C. Срок на годност в неотворени опаковки: най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.