

Thrakon DSF 350 Flex

Двукомпонентна, еластична, хидравлично свързваща се хидроизолационна обмазка на минерална основа. Продуктът е мразоустойчив, има отлична адхезия към всички минерални основи и поем напуквания в основата до 0,2 mm. Осигурява надеждна хидроизолация на основите на сградата в случай на вода под налягане, подпочвена, канална и дъждовна вода.



Области на приложение

Продуктът е подходящ за хидроизолиране на бетонови повърхности, фундаменти, оградни стени и подземни части в основите на сградата, водосъдържатели, канали, подове и стени на мокри и сервизни помещения, плулни басейни, тераси, балкони и др. Полага се върху всички обичайни минерални повърхности в строителството – бетон, циментови замазки, вароциментови хастарни мазилки, плоскости от гипсокартон и гипсофазер, керамични тухли, камък и др.

Подготовка на основата и продукта

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи свързването. Всички остатъци от арматура, стърчащи над повърхността, се изрязват и отстраняват в дълбочина (1,5 - 2,0 cm.). Повърхността се навлажнява с вода и всички дупки и неравности се запълват с бързо свързваща хидравлична ремонтна смес WRM 500.

Двата компонента на DSF 350 Flex са опаковани в точно съотношение за смесване. Преди употреба, течната част да се разклати добре. Изсипете Компонент В (течната част - 10 kg.) в подходящ съд. Добавете постепенно Компонент А (сухата част - 25 kg. торба) към течността в съда като същевременно разбърквате добре с електрически бавнооборотен миксер с подходящ накрайник около 3 мин. до достигане на хомогенна смес. Изчакава се 5 минути сместа да съзрее и отново се разбърква за кратко. Отвореното време за работа с готовата смес е около 45 мин. при температура на въздуха от +20°C (може да варира според климатичните условия).

Инструкции за работа с продукта

Полагането на продукта се извършва с четка най-малко на два слоя, като посоката на обмазване на втория слой е противоположна на първия. Вторият слой се полага най-рано 6 часа (при +20°C) след нанасянето на първия слой. По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +35°C. Прясно положената хидроизолация трябва да се предпази от директно слънчево греене, прекалено бързо изсъхване или от намокряне от дъжд за около 3 дни след пълното изсъхване. DSF 350 Flex не се разрежда с вода и не се смесва с други материали освен тези от комплекта! За постигане на най-добри резултати нанасянето на DSF 350 Flex не трябва да се извършва при пряко слънчево греене, при особено високи температури на въздуха и при силен вятър. Да не се позволява замръзване на течната част от комплекта!

Разходна норма:

~ 1,5 - 1,6 kg/m² (за една ръка и за 1 mm. слой). Разходът може да варира според вида и качеството на основата. Точните разходни норми следва да се проверят на пробни повърхности.

Внимание

Преди употреба да се прочете информацията от етикета и техническата карта на продукта. Разтворът реагира алкално с вода, поради което следва да се пазят очите и кожата. При контакт - основно измиване с вода. При контакт с очите незабавно да се потърси лекарска помощ. Информационният лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.