

FLX 382 Plus

FLX 382 Plus е готова за употреба, силно еластична, течна хидроизолационна мембрана с фибри. FLX 382 Plus мразо и UV-устойчив, нетоксичен и предпазва повърхностите от влага и развитие на мухъл и плесен. След нанасяне и изсъхване продуктът е с висока белота, което способства за отразяване на слънчевите лъчи и по този начин намалява топлопоглъщането на основата. Премества пукнатини в основата до 1 mm. Не съдържа разтворители. Цвят: бял.



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- FLX 382 Plus се използва за:
 - хидроизолация на тераси, балкони, плоски покриви, замазки и др. минерални основи
 - залепяне на водоплътни ленти в ъгли или обработка на пукнатини или фуги в минерални основи
- FLX 382 Plus се полага върху:
 - всички минерални основи като бетон, порест бетон, варо-циментови мазилки, циментови замазки,
 - битумни рулонни хидроизолации (мембрани) с или без посипка
 - керамични плочки и др. покрития от естествен и изкуствен камък
 - метални основи - алуминий, поцинкована ламарина, медна ламарина
- Не се препоръчва употребата на FLX 382 Plus върху повърхности със стояща вода, с интензивен пешеходен трафик или върху боядисани метални повърхности.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и нестабилни слоеве, влошаващи свързването. Неравности или дупки в основата и пукнатини >1 mm да се обработят предварително с подходяща ремонтна циментова смес. Препоръчително е основата да се измие с вода под налягане, а в случаи на силно попиващи и порьозни основи - предварително да се обработят с акрилен грунд GLX 292 или Status DUR. FLX 382 Plus се полага само върху сухи основи с остатъчна влажност < 6 %. Основи от метал се обработват предварително с контактен грунд GLX 190. Битумни рулонни мембрани се обработват с грунд FLX 390 PU Primer. Уширителните фуги в основата или при връзки "под-стена" и „стена-стена“ се обработват с водоплътна лента Thrakon KF 12/7 или Thrakon F 12/7.

ПОЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

FLX 382 Plus се полага на 2-3 слоя (дебелина на слоя 0,4 - 0,5 mm) с четка, гумена шпатула или с валеж с дълъг косъм като се запълват всички малки пукнатини и дупки в основата. Преди полагане, основата се грундира с подходящ за грунд от гамата на Thrakon. Всеки следващ слой се полага след пълното изсъхване на предишния слой, като времето за това варира според климатичните условия (12–36 часа). При силно компрометирани основи, между отделните слоеве може да се вгради армировъчен воал Thrakon A-55 за засилване якостта и еластичността на хидроизолацията. След полагане на FLX 382 Plus да се избягва излагането му на влага и вода в следващите 48 часа. Продуктът се полага при температури на въздуха от +5 до +35° C и при влажност на въздуха <80%. Времето за съхнене може да варира в зависимост от климатичните условия! Пълно изсъхване и достигане на оптимални резултати на продукта – след 7 дни.

ПОЧИСТВАНЕ

Почистете използваните инструменти (четка или валеж) веднага след работа с продукта първо с чист спирт, а след това и с почистващ препарат и вода.

РАЗХОДНА НОРМА: Около 1,0 – 1,3 kg/m² (за два слоя, в зависимост от вида на основата.)

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в сухи и проветриви помещения при температури над 0°C. Срок на съхранение в оригинални неотворени опаковки - най-малко 24 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Тракон България ЕООД
1784 София, бул. Симеоновско Шосе 47, ет. 1, офис 1
Тел: 02/ 44 752 44; Факс: 02/ 44 752 40