

FLX 385 Hybrid

FLX 385 Hybrid е готова за употреба, силно еластична, течна хидроизолационна мембрана с PU-добавка. FLX 385 Hybrid е мразо и UV-устойчив, нетоксичен и предпазва повърхностите от влага и развитие на мухъл и плесен. След нанасяне и изсъхване продуктът е с висока белота, което способства за отразяване на слънчевите лъчи и по този начин намалява топлопоглъщането на основата.

Не съдържа разтворители. Цвят: бял.



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- **FLX 385 Hybrid** се използва за:
 - хидроизолация на тераси, балкони, плоски покриви, замазки и др. минерални основи
 - залепяне на водоуплътни ленти в ъгли или запълване на пукнатини или фуги в минерални основи
- **FLX 385 Hybrid** се полага върху:
 - всички минерални основи като бетон, порест бетон, варо-циментови мазилки, циментови замазки,
 - полиуретанови и битумни рулонни хидроизолации (мембрани) с или без посипка
 - керамични плочки и др. покрития от естествен и изкуствен камък
 - метални основи - алуминии, цинкована ламарина, медна ламарина
 - стъкло, поликарбонатни плоскости

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и нестабилни слоеве, влошаващи свързването. Неравности или дупки в основата и пукнатини >1 mm да се обработят предварително с подходяща ремонтна циментова смес. Препоръчително е основата да се измие с вода под налягане, а в случаи на силно попиващи и порьозни основи - предварително да се обработят с акрилен грунд. FLX 385 Hybrid се полага само върху сухи основи с остатъчна влажност < 6 %.

РАБОТА С ПРОДУКТА

FLX 385 Hybrid се полага на 2 – 4 слоя с четка, маламашка или валеж с дълъг косъм като се запълват всички малки пукнатини и дупки в основата. Преди полагане основата да се грундира с **FLX 385 Hybrid** разреден с 10% вода! Всеки следващ слой се полага след пълното изсъхване на предишния слой, като времето за това варира според климатичните условия (12–36 часа). След полагане на FLX 385 Hybrid да се избягва излагането му на влага и вода в следващите 48 часа. FLX 385 Hybrid се полага при температури на въздуха от +8 до +35° C и при влажност на въздуха <80%. Времето за съхнене може да варира в зависимост от климатичните условия! Пълно изсъхване и достигане на оптимални резултати на продукта – след 7 дни.

ПОЧИСТВАНЕ

Почистете използваните инструменти (четка или валеж) веднага след работа с продукта първо с чист спирт, а след това и с почистващ препарат и вода.

РАЗХОДНА НОРМА: Около 0,8 - 1,5 kg/m² за два слоя, в зависимост от вида на основата.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация за безопасна употреба и за третиране на опаковките и отпадъците, прочетете етикета на опаковката или Информационния лист за безопасност на продукта, който е наличен при поискване от професионалния потребител. Само за професионална употреба!

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температури от +5°C до +30°C в сухи и защитени от директна слънчева светлина помещения. Срок на съхранение в оригинални, неотворени опаковки - най-малко 36 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

БЕЛЕЖКИ

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а оттук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.