

Thrakon NSD 600



Полимер-модифицирана подова замазка на циментова основа. Създава равни и дълготрайни повърхности за последващо нанасяне на декоративни подови покрития. Съдържа цимент, кварцов пясък, минерални пълнители и добавки.

Продуктът е подходящ за изпълнение на слоеве замазка с дебелина от 30 до 100 mm. За вътрешна и външна употреба.

Области на приложение

NSD 600 се използва като изравнителна замазка за запълване и изравняване на съществуващи стари и нови подове преди полагане на финални покрития като керамични и други видове плочки, винили, паркет и др. За подготовка на наклоните на подовите на тераси и други открити площи преди обработката им с плочки или циментови саморазливни тънкослойни замазки.

Подготовка на основата и продукта

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи свързването. При сухи и силно попиващи основи е препоръчителна предварителна обработка на основата с акрилен грунд Status Aquadur, разреден с вода в съотношение 1:1. NSD 600 се нанася след като грундът е напълно изсъхнал (след около 2-6 часа, в зависимост от климатичните условия). В подходящ съд, пълнен с 5.8 - 6.2 л чиста вода се добавя постепенно една 40 кг торба суха смес от продукта. Цялата смес се разбърква добре с електрически миксер до получаването на еднаква маса. Изчаква се 5 мин. сместа да съзрее и се разбърква за кратко отново. Приготвената замазка, в зависимост от атмосферните условия, може да се използва за не повече от около 2 часа.

Инструкции за работа с продукта

Приготвената готова смес се полага върху основата веднага след приготвянето ѝ, както традиционните циментови замазки. Разтворът се изтегля с мастер, който се премества върху предварително подложени и нивелирани водачи (майки). При несвързани с минерална основа замазки (напр. върху изолационни плоскости или полиетиленово фолио) се препоръчва полагането на подходяща армировка. При горещо време и/или високи температури, времето за изсъхване и свързване на замазката се скъсява значително и има опасност от напуквания. В този случай е необходимо периодично напръскване с вода през следващите 2 дни след полагането на замазката. Преди изпълнението на последващи покрития (плочки, паркет, винил и др.) положената замазка трябва да бъде оставена да изсъхне напълно. Времето за пълно изсъхване зависи от атмосферните условия и е около 1 ден за всеки 1 mm дебелина на замазката. При последващо полагане на естествен паркет, дюшеме, корк и др. се консултирайте с производителя относно изискванията за влажност на основата.

Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора. По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +30°C. Да не се допуска пряко слънчево греене върху изпълнената замазка поне 24 часа след полагането ѝ.

Разходна норма: ~ 15.5 - 16.5 kg/m²/1 cm дебелина на слоя

Опаковка: хартиена торба – 40 kg.

Съхранение и срок на годност: Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки: Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.