


Thrakon NSF 610

NSF 610 е самонивелираща се, полимер модифицирана подова замазка на циментова основа. Създава фини, гладки и дълготрайни повърхности. Съдържа цимент, кварцов пясък, хидратна вар, минерални пълнители и добавки. Продуктът е подходящ за изпълнение на слоеве замазка с дебелина от 2 до 10 mm.

Области на приложение

NSF 610 се използва като изравнителна саморазливна замазка в жилищни и обществени сгради, складове, вътрешни паркинги за леки автомобили и др. Продуктът е подходящ и за запълване и изравняване на кухни и неравности в циментови замазки, поправка и загладяване на съществуващи бетонови подове, тежки замазки или мозайки преди полагане на финишни покрития като керамични плочки, мокети, винили, паркети и др.



Подготовка на основата и продукта

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност и без замърсявания. Препоръчителна е предварителна обработка на основата с акрилен, дълбокопроникващ и обезпрашаващ грунд Thrakon Aquadur. При силно попиващи основи трябва да се нанесат два слоя от грунда. NSF 610 се нанася след като грундът е напълно изсъхнал. В подходящ съд, пълнен с 6,0 – 6,3 л. чиста вода се добавя постепенно една 25 кг. торба суха смес NSF 610, докато се разбърква с бавнооборотна електрическа бъркалка до получаването на еднородна маса. Изчаква се 5 минути сместа да съзрее и се разбърква за кратко отново. Смесеното количество, в зависимост от атмосферните условия, може да се използва за не повече от около 30 минути. Направете тест за разливност на материала преди работа с него!

Инструкции за работа с продукта

Готовата смес се разлива върху грундираната повърхност в един слой и се разнася до желаната дебелина с помощта на широка назъбена маламашка. След разнасянето продуктът се самонивелира. Препоръчва се обработка на положената смес с пластмасов валик с шипове, за да не остава въздух в сместа. При горещо време и/или високи температури, времето за изсъхване и свързване на замазката се скъсява значително и има опасност от напуквания. В този случай е необходимо периодично напръскване с вода в следващите 2 дни след полагането на материала. Положеният материал трябва да бъде оставен да изсъхне напълно преди последващи покрития. Времето за пълно изсъхване зависи от атмосферните условия и е около 15 дни. Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора. По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +30°C. Да не се допуска пряко слънчево греене върху положената замазка поне 24 часа след полагането ѝ. Не полагайте продукта ако се очакват отрицателни температури до 24 часа след нанасяне на материала, при висока влажност и силни въздушни течения както и на директно огрени от слънцето и/или нагорещени повърхности.

Разходна норма: ~ 1 kg/ m²/ за 1 mm дебелина на слоя

Внимание

Разтворът реагира алкално с вода, поради което следва да се пазят очите и кожата. При контакт - основно измиване с вода. При контакт с очите незабавно да се потърси лекарска помощ. Преди употреба винаги да се прочита информацията от етикета и техническата карта на продукта. Да се работи с ръкавици и предпазно облекло. Информационният лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване.

Съхранение и срок на годност: Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки: Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.