

Thrakon SKW 114 Extra

Тънкослойно лепило на циментова основа за залепване на подова и стенна керамика. Притежава много добро сцепление с минерални основи, мразо и водоустойчиво. Класифицирано е като устойчиво на приплъзване лепило за плочки. За вътрешна и външна употреба. Клас C1T

Области на приложение

Лепилото е предназначено за лепене на керамични, теракотни, мозаични и малки декоративни плочи върху минерални повърхности в сухи и мокри помещения. Подходящо е и за външна употреба за полагане на плочки върху стени, цокълни части на сградите, колонии и др.

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи свързването.

Подходящи основи за полагане на SKW 114 Extra са:

- бетон, циментови самонивелиращи замазки, здрави циментови и варо-циментови мазилки
- керамични тухли, блокчета от порест бетон

Подготовка на продукта

В съд, пълен с 7.0–7.5 л чиста вода се добавя една 25 кг торба суха смес от продукта. Да не прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора. Цялата смес се разбърква добре с електрически миксер до получаването на еднородна маса. Изчаква се няколко минути сместа да съзрее, след което се разбърква отново. Смесеното количество може да се използва за около 4 часа.

Инструкции за работа с продукта

SKW 114 се нанася върху пода с гладката страна на маламашката, а след това се разнася равномерно с назъбената страна. Едрината на зъбите се подбира в зависимост от размера на плочите. Плочите се залепват като се притискат към нанесения лепилен слой, като същевременно леко се завъртат. Отвореното време за работа след нанасяне на разтвора е около 20 мин. Излишното количество разтвор следва да се почисти от фугите.

При повърхности над 5 m x 5 m трябва да се оставят разширителни фуги. Вътрешните връзки между стените и прехода между стените и пода се запълват със санитарен силикон. По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на пода трябва да бъде между +5 и +30°C. Пресните замърсявания от разтвора се отмиват с вода, а втвърдените се премахват механично. По налепения с плочки под може да се ходи след около 24 часа. Плочките на пода могат да се фугират най-рано 24 часа след лепенето, а тези по стените – най-рано 12 часа след приключване на лепенето.

Разходна норма

Около 2,0 - 4,0 kg/m² (разходът на материала зависи от използваните плочи, инструменти и методи на полагане)

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта. Информационният лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване.

