

Thrakon VKW 127 STABILO

VKW 127 STABILO е дебелослойно лепило на циментова основа за лепене на голямоформатни плочи от мрамор, гранитогрес, естествен камък, клинкер, стъклокерамика и др. керамични плочи върху хоризонтални и вертикални повърхности. Съдържа цимент, минерални пълнители и добавки.

Продуктът е с много добро сцепление с минерални основи, мразо и водоустойчиво и с удължено отворено време за работа (до 20 минути), устойчиво на вертикално приплъзване. За вътрешна и външна употреба. Клас C2TE според EN 12004.

VKW 127 STABILO е особено подходящ за лепене на абсорбиращи и неабсорбиращи голямоформатни плочи (размери 45x45 cm, 50x50 cm, 60x60 cm), когато има високи изисквания за сцепление, еластичност и дълготрайност при различни атмосферни условия.

VKW 127 STABILO се използва за лепене на плочки върху повърхности като бетон, подови замазки, мазилки и др. Особено подходящ е за лепене на плочки върху подови замазки над подово отопление.



Цвят: Сив / Бял

Подготовка, полагане и употреба на продукта

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи адхезията. Подходящи основи за полагане на плочки с VKW 127 STABILO са: бетон, циментови самонивелиращи замазки, здрави циментови замазки над подово отопление, керамични тухли, блокчета от газобетон, варо-циментови мазилки, гипскартонени плоскости и др. минерални основи.

В подходящ съд, пълен с 7,0 – 7,5 л чиста вода се добавя една 25 кг торба суха смес VKW 127 STABILO. Цялата смес се разбърква добре с електрически миксер до получаването на еднаква маса. Изчаква се 5 минути сместа да съзрее и се разбърква за кратко отново. Готовият разтвор може да се използва в рамките на 4 часа. Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора.

VKW 127 STABILO се нанася върху пода с гладката страна на маламашката, а след това се разнася равномерно с назъбената страна. Едрината на зъбите се подбира в зависимост от размера на плочите. Плочите се залепват като се притискат към нанесения лепилен слой, като същевременно леко се завъртат. Отвореното време за работа след нанасяне на разтвора е около 20 мин. Излишното количество разтвор следва да се почисти от фугите.

При основи с размери над 5x5 m е необходимо да се оставят разширителни фуги. Вътрешните връзки между стените и прехода между стените и пода се запълват със санитарен силикон. По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на пода трябва да бъде между +5 и +35°C. Пресните замърсявания от разтвора се отмиват с вода, а втвърдените се премахват механично.

По налепения с плочки под може да се ходи след около 24 часа. Плочките на пода могат да се фугираят най-рано 24 часа след залепването, а тези по стените – най-рано след 12 часа.

Разходна норма

4,0 - 8,0 kg/m²

(Разходната норма зависи от използваните плочки, инструменти и методи на полагане.)

Съхранение и срок на годност

Да се съхранява върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури над 0°C. Срок на годност в оригинални неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката (в 4-цифрения код първите три цифри указват деня на производство, а четвъртата цифра показва годината на производство).