

Thrakon VKW 128 Super Flex

Силно еластично лепило на циментова основа с фибри, мразо и водоустойчиво, за лепене върху хоризонтални и вертикални повърхности при критични, деформируеми основи. Има много добро сцепление към минерални основи и с удължено отворено време за работа, устойчиво на приплъзване. За вътрешна и външна употреба. Клас C2TES1

Области на приложение

Продуктът се използва за лепене на абсорбиращи и неабсорбиращи плочи в случаи на високи изисквания за сцепление с основата, еластичност и дълготрайност при различни атмосферни условия. Лепи керамични, теракотни, гранитни големи плочи, тънки мраморни и малки декоративни плочи, както и естествени и изкуствени камъни върху минерални повърхности в сухи и мокри помещения. Подходящ е за външна употреба за залепване върху стени, цокълни части на сградите, колони, плавни басейни и др. Продуктът е особено подходящ за лепене на плочки върху вертикални повърхности и при основи със слаби структурни движения или при замазки над подово отопление.



Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи свързването. Стари, нестабилни основи се обработват с подходящ стабилизиращ грунд. Подходящи основи за работа с VKW 128 Super Flex са бетон, циментови тежки и самонивелиращи замазки, керамични тухли, блокчета от порест бетон, здрави варо-циментови мазилки, стари плочки, гипскартонени плоскости и др.

Подготовка на продукта

В съд, пълен с 7–7,5 л чиста вода добавете бавно съдържанието на опаковката от 25 кг. като едновременно с това разбърквайте добре сместа с електрически миксер до получаването на еднородна маса. Изчакайте 5 минути сместа да съзрее и отново разбъркайте. Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора. Смесеното количество може да се използва до 4 часа след разбъркване.

Инструкции за работа с продукта

Лепилото се нанася върху основата с гладката страна на маламашката, а след това се разнася равномерно с назъбената страна. Едрината на зъбите се подбира в зависимост от размера на плочите. Плочите се залепват като се притискат към нанесения лепилен слой, като същевременно леко се завъртат. Отвореното време за работа след нанасяне на разтвора е около 30 мин. Излишното количество разтвор се почиства от fugите. При повърхности над 5m x 5m трябва да се оставят разширителни fugи. Вътрешните връзки между стените и прехода между стените и пода се запълват със санитарен силикон. По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +35°C. Пресните замърсявания от разтвора се отмиват с вода, а втвърдените се премахват механично. По налепения с плочки под може да се ходи след около 24 часа. Плочките на пода могат да се фугират най-рано 24 часа след лепенето, а тези по стените – най-рано 12 часа след приключване на лепенето.

Разходна норма

2,0 - 4,0 kg/m². (Разходът на материал зависи от използваните плочи, инструменти и методи на полагане)

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.