

Thrakon VLX 186

Акрилна емулсия-подобрител за сухи циментови смеси



Еднокомпонентна акрилна добавка за подобряване свойствата на сухи циментови смеси като варо-циментова мазилка, зидарски разтвори, циментови лепила за плочки, ремонтни разтвори на циментова основа, циментови замазки, индустриални циментови подове и др. Не съдържа органични разтворители и е безопасна за околната среда.

Приложение

При добавяване към сухи строителни смеси, продуктът засилва техните свойства (водоустойчивост, механична якост, еластичност, устойчивост на химически влияния) и улеснява работата с тях. VLX 186 е подходяща за употреба като грунд върху неабсорбиращи повърхности преди залепването на керамични плочки.

Практически съвети и работа с продукта

Разбъркайте сухата циментова смес с вода в посоченото съотношение на опаковката на продукта. В получения разтвор изсипете необходимото количество от VLX 186 като разбърквате с бавнооборотна машина до постигане на хомогенна смес. Ако добавяте VLX 186 към сухата циментова смес, при предварителното разбъркване на циментовия продукт използвайте по-малко вода, за да не се получи течлив разтвор след добавянето на емулсията към сместа. Разбъркването на сместа се извършва ръчно с подходящ инструмент или с бавнооборотна машина.

Разходна норма

- **Като добавка към циментови лепила и фугиращи смеси:**
1-2 кг. от VLX 186 се добавя към 25 кг. суха циментова смес
- **Като грунд:**
1кг. за 5 m² (при абсорбиращи повърхности)
1лг. за 15 m² (при неабсорбиращи повърхности)

Опаковка

кофа - 5 кг. / бутилка – 1 кг.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 18 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.