

Thrakon DEC 429 Silicate

Декоративна силикатна мазилка



Пастообразна силикатна мазилка за декоративно оформление на фасадни и интериорни повърхности на сгради. Използва се като финално покритие върху фасадна топлоизолация при ново строителство или реновации на стари фасадни повърхности (бетон, циментови мазилки, шпакловки и всякакъв вид минерални основи). Притежава отлична влагоустойчивост и паропропускливост.

Състав - акрилна емулсия, калиев силикат, силиконова смола, минерални пълнители, пигменти.

Цвят – бял. Тониране по цветови каталози THRAKON.

Структура: R (влачена) - 2,0 mm / K (пердашена) - 1,5 mm

Подготовка на основата и работа с продукта

- Основата трябва да се почисти много добре от прах, мазни петна и други свободни елементи, които намаляват адхезията
- Грапавини и неравности по основата следва да се загладят преди грундирането и полагането на мазилката
- Основата, върху която ще се полага мазилката се грундира с подходящ грунд от серията на Thrakon
- Мазилката се разбърква добре до получаване на хомогенна смес. Полага се върху грундираната повърхност с маламашка от неръждаема стомана, след което се структурира и поправя (до 5 - 15 мин. след нанасяне, в зависимост от климатичните условия) с пластмасова пердашка до постигане на желаната структура. Да не се пръска с вода след полагане!

Практически съвети

- Мазилката не трябва да се полага върху мокри и влажни повърхности
- Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски мазилка веднага да се измият с вода
- За да се избегнат опетнявания и промяна на цвета на мазилката и за постигане на хомогенна структура, нанасянето на мазилката не трябва да се извършва при пряко слънчево греене, при особено високи температури на въздуха, мъгла, висока влажност или при силен вятър. Мазилката се полага при температури не по-ниски от +5°C на основата и въздуха
- Време за съхнене: 24 ч. при температура на въздуха > +25°C (влажност 60%). При висока влажност, мъгла и дъжд времето за съхнене на прясно нанесената мазилка се удължава
- При нормални условия на работа мазилката не се разрежда. При продължително съхранение или при високи температури по време на полагането, може да се добави 0,250 l. чиста вода на кофа от 25 kg.

Разходна норма

- влачена (R) 2,0 mm - 2,7 kg/ m²
- пердашена (K) 1,5 mm - 2,7 kg/ m²

* Разходната норма зависи от качеството на основата и начина на полагане на мазилката.

Опаковка

кофа - 25 kg.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.

Тракон България ЕООД
1700 София, бул. Симеоновско шосе 47, ет. 1, офис 1
Тел: 02/ 44 752 44