

BORNIT Dachbit

Битумно покритие за защита на повърхности от влага и вода

Универсална, концентрирана алкалоустойчива битумна емулсия без разтворители, модифицирана и еластифицирана с латекс (естествена гума). **BORNIT Dachbit** е готов универсален продукт за студено полагане. Неразреден се използва като защитно и хидроизолационно покритие за всички обичайни повърхности в строителството.



Области на приложение

- За хидроизолиране на повърхности в контакт с почвата като бетон, вароциментови мазилки, замазки, тухлени зидарии, дърво, пластмаса и др.
- За ремонт и поддръжка на покривни битумни покрития, където наклонът на покрива е най-малко 3° (градуса), за избягване задържането на вода
- За грундиране на основата преди полагане на всички течни битумни хидроизолации от продуктовата гама на **BORNIT**. При използване на **BORNIT Dachbit** като грунд – разреждане от 1:2 до 1:4 с чиста вода.
- За грундиране на основата преди полагане на рулонни битумни хидроизолации

Технически данни

Вид	Модифицирана с латекс (естествена гума) битумна емулсия
Разреждане	Вода
Цвят	Черен
Плътност	около 1,00 g/cm ³
Консистенция	течна
Полагане	четка, валик, безвъздушно впръскване
Съдържание на твърди частици	>60%
Устойчивост на дъжд	след 3-5 часа (според климатичните условия)
Втвърдяване	след 24 часа (според климатичните условия)
Температура при полагане	> +5°
Почистване	С вода - ако е пряко нанесен
Наличие на опасни за здравето вещества според VbF и ADR	Няма

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде здрава и предварително почистена от прах, мазни петна и свободни частици. **BORNIT Dachbit** се полага върху всички сухи или леко влажни здрави минерални основи, хастарни мазилки, армиращи мазилки и шпакловки.

Полагане и практически съвети

- Продуктът е готов за употреба. При употребата му като защитно и хидроизолационно покритие в основи първо се полага един грундиращ слой и след изсъхването му се нанасят два слоя без разреждане.
- При употреба като грунд върху напиващи основи **BORNIT Dachbit** се разрежда с чиста вода в съотношение от 1:2 до 1:4 в зависимост от основата и климатичните условия.
- Продуктът се полага с четка, валик, широка четка с дълга дръжка или чрез машинно впръскване. След употреба веднага почистете инструментите с вода.
- Всеки слой се нанася след напълното изсъхване на предходния. Обратният насип трябва да се направи само с пясъчлива почва след изсъхването на битумното покритие.
- **BORNIT Dachbit** не трябва да се полага върху замръзнали основи, при дъжд, при температури под + 5°C, при пряко слънчево греене или върху поцинковани и алуминиеви повърхности.
- Времето за изсъхване зависи от климатичните условия и може да варира от 6 до 24 часа.

Разходна норма

Разходната норма на материала зависи от целта на използването му:

- Като грунд - 0,150 кг/ m²
- Като изолация на основи под земната повърхност - 0,300 – 0,400 кг/ m²

Съхранение

Да се съхранява при температури над 0°C . Срок на съхранение в оригинални неотворени опаковки - най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Опаковка

Кофа - 5 л. – 60 бр./палет

Кофа - 10 л. – 44 бр./палет

Кофа - 25 л. – 18 бр./палет

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка.

Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.