



Техническа карта 09/ 2019 г.

BORNIT Dachlack

Битумно защитно покритие за ремонт и поддръжка на мазани и рулонни хидроизолации на покриви



Описание на продукта

BORNIT Dachlack е универсално битумно защитно покритие за ръчно и машинно полагане. Продуктът е тестван и сертифициран съгласно DIN 18 195.

Области на приложение

- За ремонт и поддръжка на стари покривни хидроизолации (мазани и рулонни)
- За хидроизолиране на повърхности в контакт с почвата като бетон, вароциментови мазилки, замазки, тухлени зидарии, дърво и др.

Технически данни

Вид	Битумно покритие
Основа	Битум, разтворители
Разтворител	Минерален терпентин
Цвят	Черен
Остатък след изсъхване	>60%
Плътност при 20°C	0,91- 0,93 g/cm³
Консистенция	течна
Полагане	четка, валяк, безвъздушно впръскване
Устойчивост на дъжд	3-6 часа след нанасяне (според климатичните условия)
Втвърдяване	след 6 часа (според климатичните условия)
Температура при полагане	> +5°C
Почистване	C Bornit Bitumen Cleaner
Наличие на опасни за здравето вещества	Да се осигури проветрение при работа в затворени помещения
Клас опасни товари според VbF и ADR	A II

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде здрава, суха и предварително почистена от прах, мазни петна и свободни частици. BORNIT Dachlack има отлично сцепление с всички обичайни основи в строителството.

Полагане и практически съвети

- Готов за употреба продукт. Нанася се минимум на два слоя като времето за полагане между двата слоя е 3-6 часа (в зависимост от попиваемата способност на основата и температурата на въздуха).
- Не полагайте продукта върху замръзнали основи, при дъжд или при температури под + 5°C
- BORNIT Dachlack се полага с четка, валяк или чрез машинно впръскване.

Разходна норма: около 0,4 l / m² (за 2 слоя)

Съхранение и срок на годност

Да се съхранява при температури над +5°C. Срок на съхранение в оригинални неотворени опаковки - най-малко 12 месеца.

Опаковка: Кофа - 5 л. / 10 л. / 25 л.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а оттук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност, описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.