

Thrakon DEC 466 Intero Pol

DEC 466 Intero Pol е готова за употреба интериорна матова дисперсна боя на акрилна основа за вътрешно приложение върху стени и тавани. Притежава отлична покриваемост, паропропускливост и лесна обработваемост.



ПРИЛОЖЕНИЕ

За вътрешно приложение върху всички видове минерални основи и мазилки, шпакловки, хастарни мазилки, гипсови мазилки, плоскости от гипсокартон, стари дисперсни бои, тапети и др. Цвят - Бял (оцветяване според Thrakon цветови каталози).

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

- Повърхността трябва да се почисти много добре от прах, мазни петна и други елементи, които намаляват адхезията
- Силно попиващи основи се обработват предварително с грунд Thrakon GLX 291 или Status AquaDUR дълбокопроникващ акрилен грунд
- Големи грапавини и неравности по основата следва да се шпакловат и загладят с подходяща фина шпакловъчна смес (Thrakon DEC 490 Spachtel F)

ПОДГОТОВКА И РАБОТА С ПРОДУКТА

Преди употреба боята се разбърква добре. DEC 466 Intero Pol се полага с четка или валик в два слоя. Боядисването на основата се извършва без прекъсване върху цялата повърхност по метода "мокро върху мокро". Прекъсванията се извършват на вътрешен или външен ъгъл. Първи слой от боята може да се разрежи с 10-15 % чиста вода. Втори слой от боята се нанася неразреден или разрежен максимум с 5 % чиста вода. Технологичното време за съхнене между отделните слоеве е 4 - 6 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха. Разбърквайте периодично боята, за да се осигури еднаква хомогенност и да се избегне разлика в цвета, вследствие на естествената седиментация. Да не се използват замърсени или ръждясали съдове и инструменти. Веднага след приключване на боядисването, инструментите да се измият с вода. След изсъхване боята се премахва механично или с подходящи разтворители. Максимални резултати се постигат при температура на въздуха от +5°C до +30°C и относителна влажност от 60 - 70%. При други атмосферни условия продуктът може да има отклонение от обичайното време за съхнене.

РАЗХОДНА НОРМА

- 0,200 - 0,300 кг/ m²

* Разходната норма зависи от качеството на основата, инструмента и начина на полагане на боята. Точните разходни норми да се проверят на пробни повърхности.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

- Продуктът не се полага върху варови бои, синтетични покрития и лакови покрития
- Пресни мазилки и шпакловки е необходимо да изсъхнат добре преди да бъдат боядисани
- Ронещи се или силно попиващи основи да се обработят предварително с акрилен грунд Thrakon GLX 291 или Status Gypsum Board Primer
- Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски боя, веднага да се измият с вода
- Продуктът се полага при температури не по-ниски от +5°C

Съхранение

Продуктът се съхранява в закрити помещения на сухо и проветриво място върху дървени палети при температури над 0°C. Срок на съхранение в оригинални и неотворени опаковки най-малко 12 месеца.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.