



Thrakon DEC 490 Spachtel F

Пастообразна тънкослойна мазилка-шпакловка

Готова за полагане пастообразна, тънкослойна мазилка за вътрешна употреба на базата на акрилен полимер, микронизиран калцит, доломит, минерални пълнители и добавки за предотвратяване развитието на мухъл и плесен. Цвят – бял.



Области на приложение

Продуктът е предназначен да осигурява изключително фина и гладка повърхност на вътрешните стени и тавани, без да пречи на тяхната паропропускливост. След обработка на основата с DEC 490 Spachtel F се постига идеално гладка повърхност за нанасяне на интериорни бои, декоративни мазилки и тапети. DEC 490 Spachtel F се полага върху всякакви минерални основи - гипсови вътрешни мазилки и шпакловки, плоскости от гипсокартон или гипсофазер, циментови мазилки и шпакловки и др.

Подготовка на основата

Повърхността трябва да се почисти много добре от прах, мазни петна и други елементи, които намаляват адхезията. Пукнатините и големите отвори по основата да се запълнят с **Thrakon** ремонтна мазилка.

Полагане

Преди полагане материалът да се разбърка добре! Шпакловката се полага с маламашка или машинно чрез впръскване. Не смесвайте продукта с други материали! DEC 490 Spachtel F обикновено се полага без разреждане на два слоя. Максимална дебелина на слой – 1 mm. След полагане на материала повърхността се загладва с маламашка. След като първият слой изсъхне напълно следващите слоеве се нанасят по същия начин, като последният слой се шлайфа с шкурка и след това повърхността е готова за нанасяне на финални декоративни покрития като интериорни бои или тапети.

Практически съвети

- Температурата на въздуха или основата при полагането не трябва да бъде по-ниска от + 5 °C.
- Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски, те веднага трябва да се измият с вода
- Продуктът може да се използва в рамките на срока на годност. При наличие на високи температури или при употреба на продукта в края на срока на годност, за да се възстанови вискозитетът, може да се добавят в кофата 0,200 л. чиста вода преди разбъркване и употреба.
- Когато полагането приключи, всички инструменти се измиват незабавно с вода

Технически данни

Време за съхнене	2-3 часа (при нормални условия +25°C и 60 % влажност на въздуха).
Плътност	1,7 gr/cm ³ ± 0,05
Разходна норма	0,5 – 1,0 кг/м ² за два слоя. (в зависи от вида на основата и методите на полагане)

Опаковка: кофа - 25 kg.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.