

Status AQUADROP

Полиуретанова емайл-боя на водна основа

Полиуретанова, екологична емайл-боя на водна основа, за вътрешна и външна употреба. Специална формула за обработка на елементи и мебели от дърво (врати, каси, рамки, шкафове и др.) Няма мирис и е абсолютно безвреден за потребителя и околната среда. Нанася се лесно, равномерно и не пожълтява с времето като е устойчив на всякакви атмосферни условия. Защишава повърхността от влага и вода. Не съдържа разтворители.

Цвят – бял (сатен, гланц). Тониране: по цветови каталози Thrakon



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Status Aquadrop е особено подходяща за боядисване и декориране на врати, каси, рамки, интериорни мебели, градинска мебел, огради и всякакъв вид предмети от дърво като едновременно с това и защитава повърхността от влага и вода.

Чрез различни техники на декорация и обработка на детайла се постигат разнообразни индивидуални стилове и визии, които помагат на мебелите да се впишат по-добре в интериора и в цялата концепция на обзавеждането.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде чиста, суха и свободна от насмолявания и нестабилни частици. При цялостно, плътно боядисване на детайлите с Status Aquadrop се препоръчва повърхността първо да се грундира с Status Polyprimer и след това да се положат два слоя от боята.

При нови повърхности: Новите повърхности от дърво се почистват от прах и други замърсявания и се шлайфат с фина шкурка. Ако има насмолявания или остатъци от масло върху дървената повърхност почистете ги с Thrakon Solvent LS-735. След това грундирайте повърхността с грунд Status Polyprimer.

При стари повърхности: Стари слоеве боя се почистват от прах, замърсявания и се отстраняват всички нестабилни и лошо свързани с основата частици и слоеве с Thrakon Remover. След това грундирайте повърхността с грунд Status Polyprimer.

РАБОТА С ПРОДУКТА

Преди работа с емайл-боята, разбъркайте добре опаковката. Нанесете първи слой от Status Aquadrop разреден с 5-10% вода (при полагане с четка) или с 15-20% вода (при безвъздушно впръскване). Втори слой от боята се нанася след изсъхването на първия слой (след ~ 5-6 часа, при температура +25°C). За нанасянето на втори слой разрежете толкова от боята, колкото ще ви бъде необходимо за цялото боядисване на повърхността.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

- Да не се полага боята при температури под +10°C или преди дъжд.
- По време на нанасяне на боята повърхността не трябва да е изложена на директна слънчева светлина
- Техниката на състаряване с визия „Винтидж“ може да се прилага както върху нови, така и върху стари мебели и предмети от дърво, на които искаме да придадем една нова визия. За постигане на „Винтидж“ ефект, разрежете с 5-10% вода толкова от боята, колкото ще ви бъде необходимо за боядисване на повърхността на детайла и нанесете един или два слоя от нея. След изсъхване на боята, с помощта на абразив (шкурка 150) изтъркайте частично детайлите, за да излезе основата отдолу и да се придаде състарен/ износен вид на мебелите.
- За постигане на различна тоналност и постигане на „Рустик“ ефект, може да използвате два различни цвята от боята за двата слоя като след изтъркване на горния слой отдолу ще се появи другият контрастен цвят и така ще се постигне различна тоналност на детайла.

Инструменти за полагане

Четка, валяк, безвъздушно впръскване

Опаковка

кутия - 0,750 L, кофа - 2,5 L

РАЗХОДНА НОРМА

1 L. от продукта покрива ~10-12 m² в зависимост от структурата и порьозността на основата

ПОЧИСТВАНЕ

Почистете използваните инструменти (четка или валяк) веднага след работа с почистващ препарат (детергент) и топла вода. Засъхнал материал се отстранява механично.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация за безопасна употреба и за третиране на опаковките и отпадъците, прочетете етикета на опаковката или Информационния лист за безопасност на продукта, който е наличен при поискване от професионалния потребител.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температури от +5°C до +30°C в сухи и защитени от директна слънчева светлина помещения. Срок на съхранение в оригинални, неотворени опаковки - най-малко 24 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

БЕЛЕЖКИ

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а оттук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.