

Thrakon STATUSPOX

Двукomпонентно епоксидно финишно покpитие за обработка на подове

Области на приложение

Епоксидно покpитие, подходящо за обработка на подове в индустриални халета, складове, гаражи, автосервизи, магазини и др.

- притежава много добра адхезия върху минерални и метални повърхности
- има отлична механична якост
- устойчивост срещу смазочни масла и горива в алкални или киселинни среди
- покpитието е с гланц-ефект



Подготовка и смесване на продукта

Смесете 5 части от Компонент А с 1 част от Компонент В. Разбърквайте бавно сместа до получаването на хомогенна маса. Отворено време за работа след разбъркване: 1 час (при +20°C).

Подготовка на основата и работа с продукта

- Основата трябва да бъде добре почистена от прах, мазни петна и други елементи, които намаляват адхезията. Препоръчителна е предварителна обработка и почистване на основата с телени метални четки, които да отстранят всички нестабилни слоеве и частици от повърхността.
- Пукнатини и по-големи неравности в основата се обработват с подходяща ремонтна циментова смес
- Продуктът се полага само върху добре изсъхнали основи най-малко на два слоя
- За първи слой разреждете готовата смес от Status POX до 15-20% с разтворител Solvent LS-702.
- След изсъхване на първия слой (най-малко 8 часа), нанесете неразреден втори слой от продукта
- Ако е необходимо нанесете неразреден 3-ти слой от продукта (най-малко 12 часа след втория слой)
- Времето за съхнене може да варира в зависимост от климатичните условия и се увеличава при ниски температури на въздуха и основата.
- Не полагайте продукта при температури по-ниски от +10°C, при влажно време или при директно слънчево греене.
- Време за пълно изсъхване: 7 дни (при +20°C).

Техническа информация

Инструменти за полагане: ръчно (четка, валеж), машинно (безвъздушно впръскване)

Цвят: сив RAL 7032, други цветове – по запитване

Разреждане: max. 20%.

Разходна норма

1 kg. от продукта покрива 2-3 m² на два слоя (в зависимост от основата и при разреден първи слой и неразреден втори слой)

Почистване

Почистете използваните инструменти (четка или валеж) с разтворител LS-735

Съхранение

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури от +5°C до +35°C. Срок на съхранение в оригинални, неотворени опаковки - най-малко 24 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.