

Thrakon DEC 437 Si & Si



DEC 437 Si & Si е пастообразна силикат-силиконова мазилка на базата на калиево водно стъкло, силиконови добавки, минерални пълнители и свързващи вещества, пигменти и вода. Може да се полага върху бетон, циментови мазилки и всякакъв вид минерални основи. UV-устойчива, притежава отлична влагоустойчивост и паропропускливост. Използва се като фасадна или вътрешна декоративна мазилка при ново строителство и реновации.

Структура: R (влачена) – 1,5 / 2,0 mm. ; K (пердашена) – 1,5 / 2,0 mm.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

- Повърхността трябва да се почисти много добре от прах, мазни петна и други елементи, които намаляват адхезията.
- Големи грапавини и неравности по основата следва да се загладят преди полагане на мазилката
- Повърхността се грундира с акрилен грунд **GLX 494 Prim**, разреден с вода в съотношение 1:0,5

ПОДГОТОВКА И РАБОТА С ПРОДУКТА

Преди полагане **DEC 437 Si & Si** се разбърква добре с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес. Полагането на мазилката се извършва с маламашка от неръждаема стомана на една цяла плоскост (стена) без прекъсване, след което се структурира с пластмасова пердашка до постигане на желаната структура. Мазилката се структурира и поправя до 5 -15 мин. след нанасяне в зависимост от климатичните условия. Да не се пръска с вода след полагане!

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

- Мазилката не трябва да се полага върху мокри и влажни повърхности
- Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски мазилка веднага да се измият с вода
- За постигане на хомогенна структура и еднакъв цвят на покритието, нанасянето на мазилката не трябва да се извършва при пряко слънчево греене, при особено високи температури на въздуха, при висока влажност и при силен вятър.
- Мазилката се полага при температури не по-ниски от +5°C
- Време за съхнене: 24 ч. при температура на въздуха > +25°C (влажност 60%).
- При висока влажност на въздуха, мъгла, ниски температури и дъжд времето за съхнене се удължава, а това може да доведе до опетняване на мазилката и промяна на цвета на мазилката
- При нормални условия продуктът не се разрежда. При продължително съхранение или при високи температури по време на полагане, може да се добави 0,250 l. вода на кофа от 25 kg.

РАЗХОДНА НОРМА

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| • R - 1,5 mm - 2,5 кг/м ² | K - 1,5 mm - 2,7 кг/м ² |
| R - 2,0 mm - 3,0 кг/м ² | K - 2,0 mm - 3,2 кг/м ² |

* Разходната норма зависи от качеството на основата и начина на полагане на мазилката.

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът се съхранява в закрити помещения на сухо и проветриво място върху дървени палети при температури над 0°C. Срок на съхранение в оригинални и неотворени опаковки най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.