

Thrakon STATUS 100% Acrylic

Акрилна фасадна боя с изключителна плътност, покриваемост и паропропускливост. Устойчива на всякакви климатични условия, температурни промени и UV-лъчение. Продуктът не съдържа амоняк и няма мирис. Боята има отлична адхезия към основата и е подходяща за тънкослойно нанасяне върху стени, тавани и всякакви нови и стари минерални повърхности - вароциментови мазилки, бетон, циментови шпакловки и др. Притежава висока износоустойчивост дори и при по-тежки климатични условия. След изсъхване боядисаната повърхност има матов ефект.

Цвят – бял. (оцветяване според Thrakon цветови каталози).



Подготовка на основата

- Повърхността да се почисти много добре от прах, мазни петна и други елементи, които намаляват адхезията
- Върху нови или силнопопиващи основи, първо нанесете грунд Status Acrylic Primer или Status Dur.
- Големи грапавини и неравности по основата се шпакловат и загладват с подходяща фина шпакловъчна смес.
- Основи от пресен бетон или дебелослойни, хастарни варо-циментови мазилки се препоръчва да бъдат оставени да изсъхнат добре преди полагане на боята върху тях (най-малко 30 дни).

Работа с продукта и практически съвети

Преди употреба боята се разбърква добре. Продуктът се полага неразреден с четка или валик в два слоя (вторият слой се полага след пълното изсъхване на първия слой). Боядисването на основата се извършва без прекъсване върху цялата повърхност по метода "мокро върху мокро". Прекъсванията се извършват на вътрешен или външен ъгъл. При полагане на първи слой от боята се препоръчва разреждане с 5 - 10% чиста вода. Втори слой от боята се нанася неразреден или разреден максимум с 5% чиста вода. Технологичното време за съхнене между отделните слоеве е 4-6 часа (при температура на въздуха 25°C) като в зависимост от температурата и влажността на въздуха този срок може да варира. Разбърквайте периодично боята в съда, за да се осигури еднаква хомогенност и да се избегне разлика в цвета, вследствие на естествената седиментация. Да не се използват замърсени или ръждясали съдове и инструменти. Веднага след приключване на боядисването, инструментите да се измият с вода. След изсъхване боята се премахва механично или с подходящи разтворители. Максимални резултати се постигат при температура на въздуха от +10°C до +30°C и относителна влажност от 60-70%. При други атмосферни условия продуктът може да има отклонение от обичайното време за съхнене.

Разходна норма

- 1 L. от продукта покрива площ от 10 - 12 m² (в зависимост от основата)

Разходната норма зависи от качеството на основата, инструмента и начина на полагане на боята. Точните разходни норми да се проверят на пробни повърхности.

Практически съвети

- Продуктът се полага при температури не по-ниски от +10°C
- Продуктът не се полага върху варови бои, синтетични покрития и лакови покрития
- Пресни мазилки и шпакловки е необходимо да изсъхнат добре преди да бъдат боядисани
- Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски боя, веднага да се измият с вода

ЛОС Класификация

" A/ в) Продукти за покрития за външни стени на минерална основа – ППВО 40 g/l. Готовият за употреба продукт съдържа max. 35 g/l.

Съхранение

Продуктът се съхранява в закрити помещения на сухо и проветриво място върху дървени палети при температури над 0°C. Боята се съхранява в плътно затворени опаковки, без да бъде разреждана. Срок на съхранение в оригинални и неотворени опаковки: най-малко 24 месеца.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.