

Thrakon DSF 360

Еднокомпонентна, полимер-модифицирана хидроизолационна обмазка на циментова основа, подходяща за употреба при положително и отрицателно водно налягане. Съдържа цимент, кварцов пясък, минерални пълнители и добавки. С много добро сцепление с минерални основи, мразо и влагоустойчива. За вътрешна и външна употреба.



Области на приложение

Продуктът е подходящ за хидроизолиране на бетонови повърхности, фундаменти и подземни части на сгради, водосъдържатели, канали, мокри помещения, външни части на комини и др. Полага се върху всички обичайни минерални повърхности в строителството – бетон, циментови замазки, вароциментови хастарни мазилки, плоскости от гипсокартон и гипсофазер, керамични тухли, камък и др.

Подготовка на основата и продукта

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи свързването. Всички остатъци от арматура, стърчащи над повърхността, се изрязват и отстраняват в дълбочина (1,5 - 2,0 см.). Повърхността се навлажнява с вода и всички дупки и неравности се запълват с бързо свързваща хидравлична ремонтна смес WRM 500. В подходящ съд, пълен с 6,5-7,2 л. чиста вода се добавя постепенно една 25 кг. торба суха смес DSF 360 като същевременно се разбърква добре с електрически бавнооборотен миксер до получаването на еднородна маса. Изчаква се 5 минути сместа да съзрее и отново се разбърква за кратко. Получената смес може да се използва за не повече от около 30 мин.

Инструкции за работа с продукта

Нанесете върху цялата повърхност един слой от DSF 360 с помощта на четка. Когато обмазката започне да набира якост и да съхне, но все още не е напълно изсъхнала, нанесете втори слой DSF 360 като посоката на обмазване е противоположна на първия слой. Ако е необходимо, навлажнете първия слой DSF 360 преди да нанесете втори слой, който може да се нанесе както с четка, така също и като шпакловка с метална маламашка. В този случай DSF 360 се разбърква и приготвя с по-малко вода (около 6,0 л. на опаковка от 25 kg.) до постигане на по-гъста консистенция.

Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора. По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +35°C. Пресните замърсявания от разтвора се отмиват с вода, а втвърдените се премахват механично. Не работете с продукта при минусови температури, при висока влажност на въздуха или върху директно огрени от слънцето повърхности.

Разходна норма:

~ 2,5 - 3,0 kg/m² при обмазка от 2 слоя. Разходът на продукта може да варира според вида и качеството на основата. Точните разходни норми следва да се проверят на пробни повърхности.

Внимание

Преди употреба да се прочете информацията от етикета и техническата карта на продукта. Разтворът реагира алкално с вода, поради което следва да се пазят очите и кожата. При контакт - основно измиване с вода. При контакт с очите незабавно да се потърси лекарска помощ. Информационният лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.