

Thrakon NSF 611

Готова за употреба, самонивелираща се, полимер модифицирана подова замазка на циментова основа. Създава равни, гладки и дълготрайни повърхности. Съдържа цимент, кварцов пясък, хидратна вар, минерални пълнители и други добавки повишена устойчивост и якост. За употреба при дебелина на слоя от 1 до 4 см.

Области на приложение

Препоръчва се за използване в жилищни и обществени сгради, складове, паркинги за леки автомобили. Също така се използва за запълване и изравняване на кухни в циментови замазки, поправка и загладжване на съществуващи циментови подове, подготовка, изравняване и загладжване на различни видове подове като бетон, замазки или мозайки преди полагане на финални покрития като керамични плочки, мокети, винили, паркети и др.



Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи свързването. Препоръчителна е предварителна обработка на основата с акрилен заздравяващ и обезпрашаващ грунд. В случаи на силно попиващи основи трябва да се нанесат два слоя от грунда. NSF 611 се нанася след като грундът е напълно изсъхнал (след около 4-6 часа, при температура на въздуха от +25°C).

Подготовка и работа с продукта

В подходящ съд налейте чиста вода (10,8 л. вода за 40 кг. торба; 6,8 л. вода за 25 кг. торба от NSF 611) и докато разбърквате равномерно с бавно-оборотен електрически миксер, добавете постепенно цялото съдържание на торбата до получаването на еднородна маса. Изчакава се 5 минути сместа да съзрее и се разбърква за кратко отново. Смесеното количество, в зависимост от атмосферните условия, има отворено време за работа не повече от около 30 минути. Готовата смес се разлива върху грундираната повърхност в един слой и се разнася до желаната дебелина с помощта на широка назъбена маламашка. След разнасянето продуктът се самонивелира. Препоръчва се обработка с пластмасов валик с шипове, за да не остава въздух в положената смес.

При горещо време и/или високи температури, времето за изсъхване и свързване се скъсява значително и има опасност от напуквания. В този случай е необходимо периодично напръскване с вода в следващите 2 дни след полагането на материала. Така положеният материал трябва да бъде оставен да изсъхне напълно преди последващи покрития. Времето за пълно изсъхване зависи от атмосферните условия и е около 10-15 дни, в зависимост от дебелината на положения материал.

Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора. По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +30°C. Да не се допуска пряко слънчево греење върху пода поне 24 часа след полагането му.

Да не се полага продукта:

- Ако се очакват отрицателни температури до 24 часа след нанасяне на материала.
- При висока влажност и силни въздушни течения.
- На директно огрени от слънцето и/или нагорещени повърхности.

Разходна норма: около 18 kg/ m²/ при 1 cm дебелина на слоя.

Съхранение и срок на годност: Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки: Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а оттук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност, описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.