

STATUS Silicone Granule Plaster

Силиконова мазилка с фотокаталитичен ефект



Силиконова, фасадна декоративна мазилка с отлична влагоустойчивост и паропропускливост. За вътрешна и външна употреба при ново строителство (върху топлоизолационни системи, хастарни мазилки и др.) и реновации. UV-устойчива, с фибри, със специална формула PREMIUM TECH, осигуряваща висока хидрофобност, еластичност и отлична адхезия към основата, предпазваща от напукване и отлепване. Мазилката има отлична обработваемост и притежава фотокаталитична функция (самопочистващ ефект). Полага се върху всички обичайни минерални основи (циментови мазилки, шпакловки и др.)
Цвят – бял. Тониране по цветови каталози THRAKON.

Структура: K (пердашена) - 1,5 mm / 2,0 mm ; R (влачена) - 2,0 mm.

Подготовка на основата и работа с продукта

- Основата трябва да се почисти много добре от прах, мазни петна и други свободни елементи, които намаляват адхезията
- Големи грапавини и неравности по основата следва да се загладят преди грундирането и полагането на мазилката
- Основата, върху която ще се полага мазилката се грундира с грунд Status Silicone Special Primer
- Мазилката се разбърква добре до получаване на хомогенна смес. Полага се с маламашка от неръждаема стомана, след което се структурира и поправя (до 5 - 15 мин. след нанасяне, в зависимост от климатичните условия) с пластмасова пердашка до постигане на желаната структура

Разходна норма

- влачена (R) 2,0 mm: 2,5 – 2,7 kg/ m²
- пердашена (K) 1,5 mm: 2,5 – 2,7 kg/ m²
2,0 mm: 2,8 – 3,0 kg/ m²

* Разходната норма зависи от качеството на основата и начина на полагане на мазилката.

Практически съвети

- Мазилката не трябва да се полага върху мокри и влажни повърхности
- Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски мазилка веднага да се измият с вода
- За да се избегнат опетнявания и промяна на цвета на мазилката и за постигане на хомогенна структура, нанасянето на мазилката не трябва да се извършва при пряко слънчево греене, при особено високи температури на въздуха, мъгла, висока влажност или при силен вятър. Мазилката се полага при температури не по-ниски от +5°C на основата и въздуха
- Време за съхнене: 24 ч. при температура на въздуха > +25°C (влажност 60%). При висока влажност, мъгла и дъжд времето за съхнене се удължава
- При нормални условия продуктът не се разрежда. При продължително съхранение или при високи температури по време на полагане, може да се добави 0,250 l. вода на кофа от 25 kg.

Опаковка

кофа - 25 kg, палет- 36 бр.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.