

## Thrakon VKW 129 Ultra Flex

Супер еластично лепило на циментова основа с фибри, мразо и водоустойчиво, за лепене на абсорбиращи и неабсорбиращи плочи върху хоризонтални и вертикални повърхности при критични, деформируеми основи с вибрации или с големи линейни разширения. Има много добро сцепление към минерални основи и с удължено отворено време за работа, устойчиво на приплъзване. За вътрешна и външна употреба. Клас C2TES2

### Области на приложение

Лепилото е специално разработено за лепене на абсорбиращи и неабсорбиращи плочи (керамични, теракотни, гранитогрес, мрамор, малки декоративни плочи, естествен и изкуствен камък) върху изискващи, критични основи с вибрации или с големи линейни разширения. Полага се върху хоризонтални и вертикални повърхности в сухи и мокри помещения (тераси, бани, замазки с подово отопление, стари плочки и др.) върху изискващи основи с очаквани вибрации или с големи линейни разширения. Особено подходящо при полагане на плочки и камък в плувни басейни, върху замазки над подово отопление, върху стари плочки, плоскости от OSB и др.

### Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха, здрава и с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи свързването. Стари, нестабилни основи се обработват с подходящ стабилизиращ грунд.

### Подготовка на продукта

В съд, пълен с 7–7,5 л чиста вода добавете бавно съдържанието на опаковката от 25 кг. като едновременно с това разбърквайте добре сместа с електрически миксер до получаването на еднородна маса. Изчакайте 5 минути сместа да съзрее и отново разбъркайте. Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора. Смесеното количество може да се използва до 4 часа след разбъркване.

### Инструкции за работа с продукта

Лепилото се нанася върху основата с гладката страна на маламашката, а след това се разнася равномерно с назъбената страна. Едрината на зъбите се подбира в зависимост от размера на плочите. Плочите се залепват като се притискат към нанесения лепилен слой, като същевременно леко се завъртат. Отвореното време за работа след нанасяне на разтвора е около 30 мин. Излишното количество разтвор се почиства от fugите. При повърхности над 5m x 5m трябва да се оставят разширителни fugи. Вътрешните връзки между стените и прехода между стените и пода се запълват със санитарен силикон. По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +35°C. Пресните замърсявания от разтвора се отмиват с вода, а втвърдените се премахват механично. По налепения с плочки под може да се ходи след около 24 часа. Плочките на пода могат да се фугират най-рано 24 часа след лепенето, а тези по стените – най-рано 8 часа след приключване на лепенето.

### Разходна норма

1,5 - 4,0 kg/m<sup>2</sup>. (разходът на материал зависи от използваните плочи, инструменти и методи на полагане)

### Съхранение и срок на годност

Съхранявайте върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

### Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.

