

Thrakon VKW 124 Super Acrylic

Тънкослойно, еластифицирано лепило на циментова основа за лепене върху хоризонтални и вертикални повърхности. За вътрешна и външна употреба. Клас C2TE.

VKW 124 Super Acrylic е предназначен за лепене на абсорбиращи и неабсорбиращи плочи (например гранит) в случаи на високи изисквания за сцепление с основата и дълготрайност при различни атмосферни условия. **VKW 124 Super Acrylic** се използва за лепене върху разнообразни повърхности в сухи и мокри помещения на керамични, теракотни и гранитни плочи, големи плочи, тънки мраморни плочи, малки декоративни плочи, както и естествени и изкуствени камъни.



Лепилото е особено подходящо за външна употреба и лепене на плочки върху вертикални повърхности (върху стени, тераси, балкони, цокълни части на сградите, колони и др.)

Продуктът съдържа цимент, минерални пълнители и добавки. **VKW 124 Super Acrylic** е с много добро сцепление с минерални основи, мразо- и водоустойчиво и с удължено отворено време за работа (до 30 минути).

Класифицирано е като устойчиво на приплъзване лепило за плочки, т.е. плочките не се приплъзват, когато са залепени на вертикални повърхности.

Основа

Подходящи основи са: бетон, циментови самонивелиращи замазки, керамични тухли, блокчета от порест бетон, здрави варо-циментови мазилки, гипскартонени плоскости, замазки над подово отопление и др.

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи свързването.

Подготовка на материала

В подходящ съд, пълнен с 7,0 – 7,5 л чиста вода се добавя една 25 кг торба суха смес **VKW 124 Super Acrylic**. Цялата смес се разбърква добре с електрически миксер до получаването на еднородна маса. Изчаква се 5 минути сместа да съзрее и се разбърква за кратко отново. Смесеното количество може да се използва около 4 часа. Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора.

Полагане

VKW 124 Super Acrylic се нанася върху пода с гладката страна на маламашката, а след това се разнася равномерно с назъбената страна. Едрината на зъбите се подбира в зависимост от размера на плочите. Плочите се залепват като се притискат към нанесения лепилен слой, като същевременно леко се завъртат. Отвореното време за работа след нанасяне на разтвора е около 30 мин. Излишното количество разтвор следва да се почисти от fugите. При повърхности над 5 м x 5 м трябва да се оставят разширителни fugи. Вътрешните връзки между стените и прехода между стените и пода се запълват със санитарен силикон. По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на пода трябва да бъде между +5 и +30°C. Пресните замърсявания от разтвора се отмиват с вода, а втвърдените се премахват механично. По налепения с плочки под може да се ходи след около 24 часа. Плочките на пода могат да се фугират най-рано след 24 часа след лепенето, а тези по стените – най-рано 12 часа след приключване на лепенето.

Разходна норма

Разходът на **VKW 124 Super Acrylic** зависи от използваните плочи, инструменти и методи на полагане.

Размер на зъбите на маламашката	Количество кг/м ²
6 мм	≈ 2.1
8 мм	≈ 3.0
10 мм	≈ 4.0

Съхранение и срок на годност

Да се съхранява върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури над 0°C. Срок на годност в оригинални неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката (в 4-цифрения код първите три цифри указват деня на производство, а четвъртата цифра показва годината на производство).