

# DECOR PU VARNISH

## Двукомпонентен полиуретанов лак



### ПРОДУКТ / ПРИЛОЖЕНИЕ

Двукомпонентен полиуретанов лак (прозрачен, гланцов или матов) за импрегнация и защита на всякакви повърхности като декоративни циментови мазилки и шпакловки, подови циментови замазки, естествен камък, метал, дърво и др. Притежава висока механична якост и устойчивост на химически агенти. Специалната формула на продукта съдържа UV-филтри за защита от UV-лъчи като с времето не пожълтява и осигурява дълготрайност на цветовете на декоративното покритие.

Продуктът се препоръчва и за защита на финишните слоеве на DECOR система с микроцимент.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- За външна и вътрешна употреба
- Подходящ за стени и подове на помещения
- Устойчив на влага, вода и неутрални детергенти
- Паропронируем и устойчив на UV-лъчи
- Полира и защитава повърхността
- Силна адхезия към различни основи
- Икономично и ефективно приложение с ниска разходна норма
- Върху продукта може да се осъществява лек пешеходен трафик

### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И РАБОТА С ПРОДУКТА

Повърхността, върху която ще се полага продукта, трябва да бъде здрава, суха и без замърсявания от прах, масла и други намаляващи адхезията вещества. Всички нестабилни слоеве или свободни частици трябва да се отстранят, включително и стояща вода. Повърхността трябва да е хидроизолирана и да няма потенциална поява и активация на капилярна влага. Влажността на основата трябва да бъде под 4%, а влажността на въздуха под 65%.

Двата компонента на продукта са предварително дозирани в отделни опаковки (A:B = 2:1). Изсипете компонент **B** в компонент **A** и разбъркайте сместа за около 2-3 минути с бавнооборотен миксер, след което го оставете да престои няколко минути. Продуктът се полага с четка или с порест валик на минимум два слоя като времето между полагането на отделните слоеве е 24 часа (в зависимост от температурата на въздуха, 25°C, 60% влажност на въздуха). При силно изискващи основи нанесете и трети слой.

### РАЗХОДНА НОРМА

80-120 ml/m<sup>2</sup>, в зависимост от абсорбцията на основата

### СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

EUN208 Съдържа: Смес от 5-хлоро-2-метил-2Х-изотиазол-3-едно (EINECS 247-500-7) и 2-метил-2Х-изотиазол-3-едно [EINECS 220-239-6] (3:1), 1,2-Бензоизотиазол-3(2H)-едно. Може да предизвика алергична реакция. EUN210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

### ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P501 Съдържанието/опаковката да се изхвърлят на подходящо място съгласно местните разпоредби.

### СЪХРАНЕНИЕ

Срок на съхранение - 24 месеца от датата на производство при температури от +5 до +35°C в оригинални, неотворени опаковки, в закрити и сухи помещения, далеч от слънчева светлина. Да се пази от замръзване!