

PRIMO TECH SILICONE

ΣΟΒΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

ΑΡΙΣΤΗ ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΝΟΗΣ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΑΨΙΜΟ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25 kg (Πλαστικό δοχείο)



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

RILLEN

2,0 mm: 2,7 kg/m²

SCRATCH

1,0 mm: 2,3 kg/m²

1,2 mm: 2,7 kg/m²

1,5 mm: 3,2 kg/m²

2,0 mm: 3,3 kg/m²



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Χρωματίζεται μέσω του συστήματος ULTRA COLOR SYSTEM της THRAKON, σε περισσότερες από 600 αποχρώσεις



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0°C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ

Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης THRAKON CLIMAPLUS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PRIMO TECH SILICONE** είναι ένας υψηλής ποιότητας ακρυλικής βάσης σοβάς, τροποποιημένος με ρητίνες πυριτίου, σε μορφή πάστας. Παρέχει υψηλές αντοχές, εξαιρετική αντίσταση στο νερό και καλή εργασιμότητα. Προσφέρει εξαιρετική αντίσταση στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία και στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Διατίθεται σε τεχνολογίες Scratch και Rillen.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης **THRAKON CLIMAPLUS**.
- Εφαρμόζεται πάνω σε επιφάνειες σοβατισμένες με σοβάδες τελικής στρώσης (**FHP 221, FHP 225**) ή σοβάδες ενός χεριού (**NHP 250, NHP 255**) είτε σε επιφάνειες βαμμένες με ακρυλικά χρώματα.
- Επίσης εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προσφέρει εξαιρετική υδαταπωθητικότητα.
- Δε χρειάζεται βάψιμο.
- Χρησιμοποιείται είτε ως εξωτερική επικάλυψη είτε ως εσωτερική επίστρωση.
- Διατίθεται σε μεγάλο αριθμό αποχρώσεων.
- Υψηλή ελαστικότητα χωρίς σχηματισμό ρηγματώσεων.
- Εξαιρετική ικανότητα επιφανειακής διαπνοής.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό από τη σκόνη και τα έλαια που μπορούν να μειώσουν την πρόσφυση. Αν υπάρχουν μεγάλες ανωμαλίες και ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να επισκευαστούν. Πριν την εφαρμογή του **PRIMO TECH SILICONE** πρέπει να εφαρμοστεί το αστάρι **CLIMA PRIMER GLX 494**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε το **PRIMO TECH SILICONE** με έναν ηλεκτρικό αναδευτήρα. Μετά την επαρκή ανάδευση ο σοβάς εφαρμόζεται πάνω από το αστάρι με σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαμορφώστε τον σοβά με πλαστική σπάτουλα. Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν άμεσα με άφθονο νερό.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μεταξύ +5°C και +25°C. Εάν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους +30°C συνιστάται να προσθέσετε 200-250ml καθαρού νερού ανά 25kg περιεχόμενου προϊόντος. Δεν συνιστάται για εφαρμογή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, βροχή και ισχυρούς ανέμους. Είναι απαραίτητο να προστατεύεται σωστά η πρόσφυση. Η υψηλή υγρασία και οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να παρατείνουν τον χρόνο σκλήρυνσης του σοβά.

ΑΝΟΧΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ

Η **THRAKON** δεν συνιστά την χρήση σκούρων και έντονων χρωμάτων σε ETICS. Πάντα να λαμβάνετε υπόψιν σας ότι οι σκούρες χρωμες προσόψεις απορροφούν περισσότερη θερμότητα από τις ανοιχτόχρωμες.

PRIMO TECH SILICONE

ΣΟΒΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Αυτό προκαλεί μεγαλύτερη καταπόνηση, ακόμα και αποχρωματισμό στην πρόσοψη όταν η ηλιακή θέρμανση κατά τη διάρκεια της ημέρας ακολουθείται από απότομη ψύξη κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όταν οι θερμές επιφάνειες ψύχονται απότομα λόγω ξαφνικής βροχής.

Η ομοιομορφία του χρώματος ενδέχεται να επηρεαστεί από τις συνθήκες του υποστρώματος, τη θερμοκρασία και την υγρασία. Επιπλέον, επιφάνειες πρόσοψης που δεν είναι καλυμμένες με λινάτσες, ανομοιομορφίες του υποστρώματος (δομή, απορροφητικότητα), ή διαφορετικές καιρικές συνθήκες ενδέχεται να συμβάλλουν σε χρωματικές διαφορές. Ομοιόμορφο χρωματικό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τα προϊόντα προέρχονται από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες παραγωγής, μπορείτε να τις αναμείξετε πριν την εφαρμογή. Οι ατέλειες του υποστρώματος ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική απόχρωση. Οι χρωματικές αποκλίσεις δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Τα αδρανή, που χρησιμοποιούνται στα τελικά επιχρίσματά μας είναι φυσικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να εντοπιστούν ως πιο σκουρόχρωμοι κόκκοι. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα ποιότητας του υλικού.

Κατά γενικό κανόνα, η τιμή φωτεινότητας (LV) ή ο τόνος απόχρωσης (HBW) του χρωματισμένου σοβά που εφαρμόζεται στα ETICS πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο 25%. Η τιμή φωτεινότητας είναι ο βαθμός αντανάκλασης μίας απόχρωσης μεταξύ του μαύρου (= 0) και του λευκού σημείου (= 100).

Η τιμή αυτή υποδεικνύει την απόκλιση ενός χρώματος από το μαύρο ή το λευκό. Η χρήση σκούρων χρωμάτων στα ETICS είναι δυνατή εάν δεν χρησιμοποιούνται για περισσότερο από το 10% της συνόλου της πρόσοψης (π.χ. διακοσμητικά στοιχεία).

Υπόμνημα και σύμβολα

☛ → Τιμή Φωτεινότητας (Lightness Value, LV) or Τόνος Απόχρωσης (Hue Blackness Whiteness, HBW)

CG → Ομάδα Χρώματος (Color Group)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προστατεύστε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν στην ετικέτα και το τεχνικό φυλλάδιο πριν από τη χρήση. Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γάντια. Το MSDS του προϊόντος διατίθεται κατόπιν αιτήματος στους επαγγελματίες.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

PRIMO TECH SILICONE

ΣΟΒΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή			Παστώδης
Χρώμα			Ποικιλία αποχρώσεων
Πυκνότητα μίγματος	(Kg/m ³)	EN 1015-6	1550 ±50
Πρόσφυση με το υπόστρωμα	(N/mm ²)	EN 1542	0,4
Απορρόφηση νερού	(Kg/m ² h ^{0.5})	EN 1062-3	Κατηγορία W3
Υδρατμοπερατότητα	(g/m ² d)	EN ISO 7783-2	Κατηγορία V2
Αντίδραση στη φωτιά		EN 13501	Κατηγορία A2-s1,d0
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ	(W/mK)	EN 1745	0,51

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23 °C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.